ALKAMIX™ MB-PA505

تولیدکننده	Marplex Australia .Pty. Ltd	**دسته بندی**	Fluoropolymer
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

ALKAMIX™ MB-PA505 یک مستر بچ کمک فرآیند است که بر اساس یک ترکیب فلوئورپلیمر با غلظت 2 درصد فرموله شده است. ALKAMIX™ MB-PA505 می‌تواند در حین اکستروژن به پلی‌اتیلن با چگالی پایین خطی (LLDPE) اضافه شود تا عیب‌های نوع شکست ذوب ("Sharkskin") را از بین ببرد. سطح مورد نیاز بسته به تجهیزات اکستروژن و نوع LLDPE مورد استفاده متفاوت خواهد بود، با این حال سطح افزودنی توصیه شده بین 1 تا 3 درصد است. ALKAMIX MB-PA505 با کمک فرآیند استفاده شده در پلیمرهای فیلم "Alkatuff" سازگار است. حداکثر سطح افزودنی ALKAMIX™ MB-PA505 بر اساس بهترین شیوه‌های تولید و برای اطمینان از انطباق با الزامات اداره غذا و داروی ایالات متحده CFR21، 10 درصد است، زمانی که به یک فرمولاسیون پلی‌اتیلن بدون هیچ افزودنی دیگری اضافه شود. مناسب بودن محصولات نهایی تولید شده با استفاده از این ماده به عنوان یک جزء و رعایت محدودیت‌های داده شده باید توسط تبدیل‌کننده برای هر کاربرد تأیید شود تا از انطباق با تمام مقررات مربوطه اطمینان حاصل شود. یک محدودیت مهاجرت کلی ممکن است به محصول نهایی اعمال شود.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	کمک‌پردازش (2%)	-	-
کاربردها	مستر بچ	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.935 g/cm³	-	ASTM D1505

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای فرآیند (ذوب)	C°	-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.