

ALKAMIX™ MB-6003

EAA	دسته بندی	.Marplex Australia Pty .Ltd	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

ALKAMIX™ MB-6003 یک مستریج آنتی استاتیک بر پایه یک ترکیب اتوکسیله شده آلکیل آمین با غلظت 2 درصد است. ALKAMIX™ MB-6003 را می توان در طول اکستروژن به پلی اتیلن اضافه کرد تا به دفع تجمع بار استاتیکی در طول تبدیل بعدی فیلم کمک کند. سطح افزودن توصیه شده 3 درصد برای ضخامت های کمتر از 100 میکرون و 2 درصد برای ضخامت های بیشتر از 100 میکرون و کمتر از 400 میکرون است. با این حال، هنگام افزودن به گریدهای فیلم بسیار لغزنده باید دقت شود، زیرا هم لغزنده (اروکامید یا اولتامید) و هم افزودنی آنتی استاتیک (یک آمین اتوکسیله شده) مهاجرتی سطحی دارند و ترکیب آنها بر روی سطح فیلم می تواند منجر به مشکلاتی در تیمار، آب بندی، چاپ یا سایر فرآیندهای پس از اکستروژن شود. حداکثر سطح افزودن ALKAMIX™ MB-6003 بر اساس عملکرد خوب تولید و برای اطمینان از مطابقت با الزامات مقررات سازمان غذا و داروی ایالات متحده CFR21، 4 درصد است، هنگامی که به فرمولاسیون پلی اتیلن بدون هیچ گونه افزودنی دیگری اضافه شود. مناسب بودن مقالات نهایی تولید شده با استفاده از این ماده به عنوان یک جزء، و رعایت محدودیت های داده شده، باید توسط تبدیل کننده برای هر کاربرد تأیید شود تا از انطباق با تمام مقررات مربوطه اطمینان حاصل شود. یک محدودیت کلی مهاجرت ممکن است برای مقاله نهایی اعمال شود.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم امپریال	روش تست
افزودنی	آنتی استاتیک (2%)	-	-
ویژگی ها	آنتی استاتیک	-	-

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
کاربردها	مستر بیج	-	-
فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	g/cm ³ 0.920	-	ASTM D1505
اطلاعات فرآیند			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای فرآیند (ذوب)	C°	-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای		& Shanghai Susheng Import .Export Co., Ltd	
Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China		آدرس:	
sales@su-jiao.com		ایمیل:	
www.polymersdata.com		وبسایت:	
+86-134-2475-5533		همراه:	
آقای Zhao Yong (زائو یونگ)		مسئول تماس:	

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.