# FLEXITEQ™ F67A011UV

| | | | |
|---|---|---|---|
| **تولیدکننده** | Marplex Australia Pty Ltd. | **دسته بندی** | TPV |
| **فیلر** | - | **وضعیت** | موجود - آماده صادرات |

## توضیحات محصول

FLEXITEQ™ F67A011UV فرمولاسیونی مبتنی بر فناوری لاستیک Santoprene™ است. این ماده برای کاربردهای اکستروژن به صورت پیش‌رنگ‌شده فرموله شده است. FLEXITEQ™ F67A011UV نسخه‌ای با پایداری UV و حرارتی بهبود یافته است و می‌تواند با تجهیزات ترموپلاستیک معمولی برای اکستروژن فرآوری شود. این ماده بر پایه پلی‌اولفین است و کاملاً قابل بازیافت است.

## مشخصات فنی

### اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **افزودنی** | تثبیت کننده حرارتی<br>پایداری‌کننده UV | -<br>- | -<br>- |
| **ویژگی‌ها** | مقاومت خوب در برابر UV<br>مواد قابل بازیافت<br>پایداری حرارتی | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| **روش فرآیند** | اکستروژن | - | - |

## فیزیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **وزن مخصوص** | 0.978 g/cm³ | - | ASTM D792 |
| **سختی دورومتر** | 70 | - | ASTM D2240 |

## خواص مکانیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **استحکام کششی** | 5.20 MPa | 754.2 psi | ASTM D412 |
| **ازدیاد طول کششی** | 310 % | - | ASTM D412 |
| **استحکام پارگی** | 26.0 kN/m | - | ASTM D624 |
| **مانایی فشاری (Compression Set)** | | - | ASTM D395B |
| | 25 % | - | ASTM D395B |
| | 36 % | - | ASTM D395B |

## اطلاعات فرآیند

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **دمای خشک کردن** | 80.0 C° | 176.0 F° | - |
| **زمان خشک کردن** | hr | - | - |
| **دمای منطقه ۱ سیلندر** | C° | - | - |
| **دمای منطقه ۳ سیلندر** | C° | - | - |
| **دمای منطقه ۵ سیلندر** | C° | - | - |
| **دمای مذاب** | C° | - | - |
| **دمای دای (قالب خروجی)** | C° | - | - |
| **فشار پشت (Back Pressure)** | MPa | - | - |
| **نامشخص** | | - | - |

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.**

**شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای**

**آدرس:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**مسئول تماس:** آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

**ایمیل:** sales@su-jiao.com

**وب‌سایت:** www.polymersdata.com

**همراه:** +86-134-2475-5533



این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.