Geon™ 120 Series 120X400

تولیدکننده	Mexichem Specialty Resins, Inc.	**دسته بندی**	PVC, Flexible
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Geon® 120X400 یک رزین با وزن مولکولی متوسط است که تعادل خوبی از دماهای ذوب و خواص فیزیکی فیلم را فراهم می‌کند. این ماده قابلیت فوم‌پذیری شیمیایی خوبی برای تولید فوم‌های با چگالی متوسط تا بالا ارائه می‌دهد. سطح پایین‌تری از امولسیفایر منجر به کاهش رسوب بدون از دست دادن قابلیت فوم‌پذیری در مقایسه با رزین استاندارد Geon® 120A می‌شود. Geon® 120X400 برای کاربردهای فوم یا جامد با چگالی متوسط تا بالا که نیاز به خواص فیزیکی خوب فیلم ذوب شده دارند، مانند پوشش‌های ایستاده، لایه فوم کفپوش مقاوم، چرم مصنوعی و پارچه‌های نوع جیر توصیه می‌شود.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	خاصیت قابل فوم‌سازی	-	-
	وزن مولکولی متوسط	-	-
کاربردها	فیلم‌ها	-	-
	کاربردهای نساجی	-	-
	فوم	-	-
	کاربرد پوشش	-	-
اشکال	پودر 1	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
روش فرآیند	قالب‌گیری اسلش قالب‌گیری روتو روش پوشش نفوذی پوشش	- - - -	- - - -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.40	-	ASTM D792
ویسکوزیته ذاتی	1.0	-	ASTM D1243-60-A
رطوبت	% 0.050	-	Internal method
چگالی حجمی	g/l 465	-	-
ویسکوزیته نسبی	2.37	-	Internal method
K-Value	70.0	-	Internal method

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
کشش بهینه	MPa 21.0	psi 3045.8	ASTM D638

نوری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
براقیت	% 82	-	Internal method
شفافیت-انتقال نور	% 81	-	Internal method

سایر			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
ویسکوزیته Brookfield		-	Internal method
	Pa·s 5.50	-	Internal method
	Pa·s 4.88	-	Internal method
	Pa·s 6.98	-	Internal method
	Pa·s 6.10	-	Internal method
قطع جریان خروجی	g/10 min 102.00	-	Internal method
ظرافت شمالی (North fineness)	Hegman 4.75	-	Internal method
باقیمانده مونومر وینیل کلراید	ppm	-	Internal method
مواد قابل استخراج با متانول	% 2.9	-	Internal method
فرآیند پلیمریزاسیون	پراکندگی	-	-
دمای ژل	C° 71	F° 159.8	Internal method
نامشخص		-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.