Geon™ 120 Series 121A

تولیدکننده	Mexichem Specialty Resins, Inc.	**دسته بندی**	PVC, Flexible
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Geon® 121A یک رزین با وزن مولکولی بالا است که خواص فیزیکی خوبی برای فیلم‌های ذوب شده فراهم می‌کند. این ماده قابلیت فوم‌پذیری شیمیایی خوبی برای تولید فوم‌های با چگالی متوسط تا بالا ارائه می‌دهد. همچنین قابلیت پراکندگی خوبی برای آماده‌سازی آسان پلاستی‌سول فراهم می‌کند. Geon® 121A برای کاربردهای فوم یا جامد با چگالی متوسط تا بالا که نیاز به خواص فیزیکی خوب فیلم ذوب شده دارند، مانند پوشش‌دهی پخش و اسپری، پوشش‌گذاری غوطه‌وری و قالب‌گیری، قالب‌گیری اسلش و چرخشی توصیه می‌شود.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	وزن مولکولی بالا خاصیت قابل فوم‌سازی	- -	- -
کاربردها	فیلم‌ها فوم کاربرد پوشش	- - -	- - -
اشکال	پودر 1	-	-
روش فرآیند	قالب‌گیری اسلش قالب‌گیری روتو	- -	- -

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	روش پوشش نفوذی	-	-
	پوشش	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.40 g/cm³	-	ASTM D792
K-Value	74.0	-	Internal method
ویسکوزیته ذاتی	1.2	-	ASTM D1243-60-A
رطوبت	0.050 %	-	Internal method
چگالی حجمی	465 g/l	-	-
ویسکوزیته نسبی	2.65	-	Internal method

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
کشش بهینه	20.9 MPa	3031.29 psi	ASTM D638

نوری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
براقیت	82 %	-	Internal method
شفافیت-انتقال نور	77 %	-	Internal method

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویسکوزیته Brookfield		-	Internal method
	4.90 Pa·s	-	Internal method
	4.43 Pa·s	-	Internal method

سایر			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
	5.30 Pa·s	-	Internal method
	4.80 Pa·s	-	Internal method
قطع جریان خروجی	72.00 g/10 min	-	Internal method
ظرافت شمالی (North fineness)	5.00	-	Internal method
باقیمانده مونومر وینیل کلراید	ppm	-	Internal method
مواد قابل استخراج با متانول	3.0 %	-	Internal method
فرآیند پلیمریزاسیون	پراکندگی	-	-
دمای ژل	69 C°	156.2 F°	-
نامشخص		-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.