Geon™ 120 Series 121AR

تولیدکننده	Mexichem Specialty Resins, Inc.	**دسته بندی**	PVC, Flexible
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Geon™ 120 Series 121AR یک ماده هموپلیمر پلی وینیل کلراید (PVC homopolymer) است. این محصول در آمریکای شمالی، آفریقا و خاورمیانه، آمریکای لاتین، اروپا یا آسیا و اقیانوسیه موجود است. روش های پردازش عبارتند از: قالب گیری چرخشی، قالب گیری چرخشی یا پوشش غوطه وری. ویژگی های اصلی Geon™ 120 Series 121AR عبارتند از: استحکام بالا.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	استحکام بالا	-	-
اشکال	پودر 1	-	-
روش فرآیند	قالب‌گیری اسلش قالب‌گیری روتو روش پوشش نفوذی	- - -	- - -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.40 g/cm³	-	ASTM D792
چگالی ظاهری	0.46 g/cm³	-	-
K-Value	74.0	-	Internal method
ویسکوزیته ذاتی	1.2	-	Internal method
محتوای آب	0.050 %	-	Internal method
ویسکوزیته نسبی	2.65	-	-

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
کشش بهینه	22.8 MPa	3306.87 psi	ASTM D638

نوری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
براقیت		-	Internal method
	94 %	-	Internal method
	61 %	-	Internal method
شفافیت-انتقال نور	71 %	-	Internal method

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویسکوزیته Brookfield		-	Internal method
	4.15 Pa·s	-	Internal method
	4.35 Pa·s	-	Internal method
	4.80 Pa·s	-	Internal method
	5.53 Pa·s	-	Internal method
قطع جریان خروجی	36.00 g/10 min	-	Internal method

سایر			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
ظرافت شمالی (North fineness)	Hegman 2.00	-	Internal method
باقیمانده مونومر وینیل کلراید	ppm	-	Internal method
مواد قابل استخراج با متانول	% 2.1	-	Internal method
فرآیند پلیمریزاسیون	میکروسوسپانسیون	-	-
دمای ژل	C° 64	F° 147.2	Internal method
خاصیت گاززدایی	min 1.6	-	Internal method
نامشخص		-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.