Geon™ 170 Series 171

تولیدکننده	Mexichem Specialty Resins, Inc.	**دسته بندی**	PVC, Flexible
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Geon® 171 یک رزین پراکندگی هموپلیمر با وزن مولکولی فوق العاده بالا و اندازه ذرات ریز است که برای استفاده در پوشش ها و فیلم های ریخته گری ارگانوسول نازک در نظر گرفته شده است. این رزین خواص عالی فیلم ذوب شده و مقاومت شیمیایی را ارائه می دهد. سطح امولسیفایر باقیمانده پایین، عملکرد خوب محصول نهایی را در زمینه های شفافیت، مقاومت در برابر قرمزی رطوبت و طعم و بوی کم فراهم می کند. Geon® 171 توسط FDA برای استفاده تحت 21CFR175.300، کاربرد تماس با مواد غذایی پذیرفته شده است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	وزن مولکولی فوق‌العاده بالا بوی کم تا هیچ بوی کم تا هیچ	- - -	- - -
کاربردها	فیلم‌ها کاربرد پوشش	- -	- -
اشکال	پودر 1	-	-
روش فرآیند			- -

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	ریخته‌گری	-	
	پوشش	-	

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.40 g/cm³	-	ASTM D792
K-Value	82.0	-	-
ویسکوزیته ذاتی	1.4	-	ASTM D1243-60-A
رطوبت	0.090 %	-	Internal method
چگالی حجمی	272 g/l	-	-
ویسکوزیته نسبی	3.04	-	Internal method

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویسکوزیته Brookfield		-	Internal method
	200 mPa·s	200.0 cP	Internal method
	375 mPa·s	375.0 cP	Internal method
	175 mPa·s	175.0 cP	Internal method
	300 mPa·s	300.0 cP	Internal method
نقطه پاکی (Clean Point)	Hegman 5.25	-	Internal method
ظرافت شمالی	Hegman 5.50	-	Internal method
باقیمانده مونومر وینیل کلراید	ppm	-	Internal method
مواد قابل استخراج با متانول	1.3 %	-	Internal method
فرآیند پلیمریزاسیون	پراکندگی	-	-
نامشخص		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.