Geon™ 170 Series 173

تولیدکننده	Mexichem Specialty Resins, Inc.	**دسته بندی**	PVC, Flexible
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Geon™ 170 Series 173 یک ماده هموپلیمر پلی وینیل کلراید (PVC homopolymer) است. این محصول در آمریکای شمالی، آفریقا و خاورمیانه، آمریکای لاتین، اروپا یا آسیا و اقیانوسیه موجود است. روش های پردازش عبارتند از: ذوب داغ، پوشش غوطه وری یا پوشش دهی. ویژگی های اصلی Geon™ 170 Series 173 عبارتند از: براقیت بالا، شفافیت.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	نکته برجسته تعریف، بالا	- -	- -
اشکال	پودر 1	-	-
روش فرآیند	ذوب داغ روش پوشش نفوذی پوشش	- - -	- - -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.40 g/cm³	-	ASTM D792
چگالی ظاهری	0.27 g/cm³	-	-
K-Value	69.0	-	Internal method
ویسکوزیته ذاتی	1.0	-	Internal method
محتوای آب	0.090 %	-	Internal method
ویسکوزیته نسبی	2.37	-	-

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
کشش بهینه	16.4 MPa	2378.62 psi	ASTM D638

نوری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
براقیت	92 %	-	Internal method
شفافیت-انتقال نور	95 %	-	Internal method

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویسکوزیته Brookfield		-	Internal method
	4.35 Pa·s	-	Internal method
	3.33 Pa·s	-	Internal method
	6.45 Pa·s	-	Internal method
	4.20 Pa·s	-	Internal method
قطع جریان خروجی	252.00 g/10 min	-	Internal method
ظرافت شمالی (North fineness)	5.25 Hegman	-	Internal method

Internal method

سایر			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
باقیمانده مونومر وینیل کلراید	ppm	-	
مواد قابل استخراج با متانول	% 1.3	-	Internal method
فرآیند پلیمریزاسیون	امولسیون	-	-
دمای ژل	C° 87	F° 188.6	Internal method
نامشخص		-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.