Geon™ 170 Series 174

تولیدکننده	Mexichem Specialty Resins, Inc.	**دسته بندی**	PVC, Flexible
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Geon® 174 یک رزین دیسپرسیون هموپلیمر با وزن مولکولی متوسط و اندازه ذرات ریز است. تعادل خوبی از خواص فیلم همجوشی و دمای پردازش را فراهم می کند. برای کاربردهایی مانند پوشش های قوطی و انتهای قوطی مواد غذایی و نوشیدنی، یا فیلم های گرافیکی تجاری ریخته گری شده و علائم ناوگان توصیه می شود. این رزین حاوی سطح پایین امولسیفایر باقیمانده است که عملکرد خوب محصول نهایی را در زمینه شفافیت، مقاومت در برابر سفید شدن ناشی از رطوبت و طعم و بوی کم فراهم می کند. Geon® 174 توسط FDA برای استفاده تحت 21CFR175.300، کاربرد در تماس با مواد غذایی، پذیرفته شده است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	بوی کم تا هیچ بوی کم تا هیچ	- -	- -
کاربردها	فیلم‌ها پوشش محافظ کاربرد پوشش	- - -	- - -
اشکال	پودر 1	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
روش فرآیند	ریخته‌گری پوشش	- -	- -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.40 g/cm³	-	ASTM D792
K-Value	70.0	-	Internal method
ویسکوزیته ذاتی	1.0	-	ASTM D1243-60-A
رطوبت	0.090 %	-	Karl Fisher
چگالی حجمی	272 g/l	-	-
ویسکوزیته نسبی	2.37	-	-

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویسکوزیته Brookfield	300 mPa·s 500 mPa·s 225 mPa·s 325 mPa·s	- 300.0 cP 500.0 cP 225.0 cP 325.0 cP	Internal method Internal method Internal method Internal method Internal method
نقطه پاکی (Clean Point)	Hegman 5.25	-	Internal method
ظرافت شمالی	Hegman 5.50	-	Internal method
باقیمانده مونومر وینیل کلراید	ppm	-	Internal method
مواد قابل استخراج با متانول	1.3 %	-	-
فرآیند پلیمریزاسیون	پراکندگی	-	-
نامشخص		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.