Geon™ 170 Series 179

تولیدکننده	Mexichem Specialty Resins, Inc.	**دسته بندی**	PVC, Flexible
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Geon™ 170 Series 179 یک ماده هموپلیمر پلی وینیل کلراید (PVC homopolymer) است. این محصول در آمریکای شمالی، آفریقا و خاورمیانه، آمریکای لاتین، اروپا یا آسیا و اقیانوسیه موجود است. روش های پردازش عبارتند از: ذوب داغ، پوشش غوطه وری یا پوشش دهی. ویژگی های اصلی Geon™ 170 Series 179 عبارتند از: براقیت بالا، استحکام بالا، شفافیت.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	نکته برجسته استحکام بالا تعریف، بالا	- - -	- - -
اشکال	پودر 1	-	-
روش فرآیند	ذوب داغ روش پوشش نفوذی پوشش	- - -	- - -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.40 g/cm³	-	ASTM D792
چگالی ظاهری	0.27 g/cm³	-	-
K-Value	75.0	-	Internal method
ویسکوزیته ذاتی	1.2	-	Internal method
محتوای آب	0.090 %	-	Internal method
ویسکوزیته نسبی	2.71	-	-

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
کشش بهینه	17.4 MPa	2523.66 psi	ASTM D638

نوری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
براقیت	90 %	-	Internal method
شفافیت-انتقال نور	96 %	-	Internal method

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویسکوزیته Brookfield		-	Internal method
	5.50 Pa·s	-	Internal method
	3.08 Pa·s	-	Internal method
	7.20 Pa·s	-	Internal method
	4.08 Pa·s	-	Internal method
قطع جریان خروجی	252.00 g/10 min	-	Internal method
ظرافت شمالی (North fineness)	Hegman 5030	-	Internal method

سایر			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
باقیمانده مونومر وینیل کلراید	ppm	-	
مواد قابل استخراج با متانول	% 1.3	-	Internal method
فرآیند پلیمریزاسیون	امولسیون	-	-
دمای ژل	C° 89	F° 192.2	Internal method
نامشخص		-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

& Shanghai Susheng Import .Export Co., Ltd

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.