Geon™ 170 Series L100UF

تولیدکننده	Mexichem Specialty Resins, Inc.	**دسته بندی**	PVC, Flexible
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Geon® Ultrafine 170-L100UF یک رزین پراکندگی هموپلیمر با وزن مولکولی متوسط و اندازه ذرات فوق ریز است. با اندازه ذرات بسیار ریز، ویژگی های ریخته گری عالی را برای کاربردهای فیلم نازک و توانایی تولید پوشش های نازک تر ارائه می دهد. پراکندگی عالی، بازدهی خوب محصول را در طول فرآیند تولید ارگانوسول با کاهش یا حذف فرآیند آسیاب شن فراهم می کند. یک رزین با وزن مولکولی متوسط تعادل خوبی از خواص فیلم ذوب شده و دماهای پردازش را فراهم می کند. سطح امولسیفایر باقیمانده پایین، عملکرد خوب محصول نهایی را در زمینه های شفافیت، مقاومت در برابر قرمزی رطوبت، طعم و بوی کم فراهم می کند. این رزین توسط FDA برای استفاده تحت 21CFR175.300 (کاربرد تماس با مواد غذایی) پذیرفته شده است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	بوی کم تا هیچ	-	-
	بوی کم تا هیچ	-	-
	تعریف، بالا	-	-
کاربردها	فیلم‌ها	-	-
	پوشش محافظ	-	-
	کاربرد پوشش	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اشکال	پودر 1	-	-
روش فرآیند	ریخته‌گری پوشش	- -	- -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.40 g/cm³	-	ASTM D792
K-Value	70.0	-	-
ویسکوزیته ذاتی	1.0	-	ASTM D1243-60-A
رطوبت	0.070 %	-	Internal method
چگالی حجمی	272 g/l	-	-
ویسکوزیته نسبی	2.37	-	Internal method

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویسکوزیته Brookfield	300 mPa·s 525 mPa·s 200 mPa·s 300 mPa·s	- 300.0 cP 525.0 cP 200.0 cP 300.0 cP	Internal method Internal method Internal method Internal method Internal method
نقطه پاکی (Clean Point)	Hegman 5.50	-	Internal method
ظرافت شمالی	Hegman 6.00	-	Internal method
باقیمانده مونومر وینیل کلراید	ppm	-	Internal method
مواد قابل استخراج با متانول	1.3 %	-	Internal method
فرآیند پلیمریزاسیون	پراکندگی	-	-

سایر			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
نامشخص	-		-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.