# Geon™ 170 Series L120UF

| | | | |
|---|---|---|---|
| **تولیدکننده** | Mexichem Specialty Resins, Inc. | **دسته بندی** | PVC, Flexible |
| **فیلر** | - | **وضعیت** | موجود - آماده صادرات |

## توضیحات محصول

Geon® Ultrafine 170-L120UF یک رزین پراکندگی هموپلیمر با وزن مولکولی بالا و اندازه ذرات فوق ریز است. با اندازه ذرات بسیار ریز، ویژگی های ریخته گری عالی را برای کاربردهای فیلم نازک و توانایی تولید پوشش های نازک تر ارائه می دهد. پراکندگی عالی، بازدهی خوب محصول را در طول فرآیند تولید ارگانوسول با کاهش یا حذف فرآیند آسیاب شن فراهم می کند. یک رزین با وزن مولکولی بالا، عملکرد عالی محصول را برای کاربرد نهایی ارائه می دهد و خواص مقاومت شیمیایی خوبی می دهد. سطح امولسیفایر باقیمانده پایین، عملکرد خوب محصول نهایی را در زمینه های شفافیت، مقاومت در برابر قرمزی رطوبت، طعم و بوی کم فراهم می کند. این رزین توسط FDA برای استفاده تحت 21CFR175.300 (کاربرد تماس با مواد غذایی) پذیرفته شده است.

## مشخصات فنی

### اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **ویژگی‌ها** | بوی کم تا هیچ | - | - |
| | بوی کم تا هیچ | - | - |
| | تعریف، بالا | - | - |
| **کاربردها** | فیلم‌ها | - | - |
| | پوشش محافظ | - | - |
| | کاربرد پوشش | - | - |

## اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **اشکال** | پودر 1 | - | - |
| **روش فرآیند** | ریخته‌گری<br>پوشش | -<br>- | -<br>- |

## فیزیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **وزن مخصوص** | 1.40 g/cm³ | - | ASTM D792 |
| **K-Value** | 75.0 | - | Internal method |
| **ویسکوزیته ذاتی** | 1.2 | - | ASTM D1243-60-A |
| **رطوبت** | 0.070 % | - | Internal method |
| **چگالی حجمی** | 272 g/l | - | - |
| **ویسکوزیته نسبی** | 2.71 | - | - |

## سایر

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **ویسکوزیته Brookfield** | | - | Internal method |
| | 300 mPa·s | 300.0 cP | Internal method |
| | 525 mPa·s | 525.0 cP | Internal method |
| | 175 mPa·s | 175.0 cP | Internal method |
| | 300 mPa·s | 300.0 cP | Internal method |
| **نقطه پاکی (Clean Point)** | Hegman 5.50 | - | Internal method |
| **ظرافت شمالی** | Hegman 6.00 | - | Internal method |
| **باقیمانده مونومر وینیل کلراید** | ppm | - | - |
| **مواد قابل استخراج با متانول** | 1.3 % | - | Internal method |
| **فرآیند پلیمریزاسیون** | پراکندگی | - | - |

| سایر | | | |
|---|---|---|---|
| **ویژگی** | **سیستم متریک** | **سیستم ایمپریال** | **روش تست** |
| **نامشخص** | - | | - |


**شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای**

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.**

**آدرس:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**مسئول تماس:** آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

**ایمیل:** sales@su-jiao.com

**وب‌سایت:** www.polymersdata.com

**همراه:** +86-134-2475-5533



این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.