Geon™ 170 Series L140UF

تولیدکننده	Mexichem Specialty Resins, Inc.	**دسته بندی**	PVC, Flexible
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Geon® Ultrafine 170-L140UF یک رزین پراکندگی هموپلیمر با وزن مولکولی فوق العاده بالا و اندازه ذرات فوق ریز است. پراکندگی عالی، بازدهی خوب محصول را در طول فرآیند تولید ارگانوسول با کاهش یا حذف فرآیند آسیاب شن فراهم می کند. رزین با ریزترین اندازه ذرات، ویژگی های ریخته گری عالی را برای کاربردهای فیلم نازک و توانایی تولید پوشش های نازک تر ارائه می دهد. رزین با وزن مولکولی فوق العاده بالا، عملکرد عالی محصول را برای کاربرد نهایی ارائه می دهد و خواص مقاومت شیمیایی خوبی می دهد. سطح امولسیفایر باقیمانده پایین، عملکرد خوب محصول نهایی را در زمینه های شفافیت، مقاومت در برابر قرمزی رطوبت، طعم و بوی کم فراهم می کند. این رزین توسط FDA برای استفاده تحت 21CFR175.300 (کاربرد تماس با مواد غذایی) پذیرفته شده است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	بوی کم تا هیچ	-	-
	بوی کم تا هیچ	-	-
	تعریف، بالا	-	-
کاربردها	فیلم‌ها	-	-
	پوشش محافظ	-	-
	کاربرد پوشش	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اشکال	پودر 1	-	-
روش فرآیند	ریخته‌گری پوشش	- -	- -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.40 g/cm³	-	ASTM D792
K-Value	82.0	-	-
ویسکوزیته ذاتی	1.4	-	ASTM D1243-60-A
رطوبت	0.090 %	-	Internal method
چگالی حجمی	272 g/l	-	-
ویسکوزیته نسبی	3.04	-	Internal method

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویسکوزیته Brookfield		-	Internal method
	200 mPa·s	200.0 cP	Internal method
	375 mPa·s	375.0 cP	Internal method
	175 mPa·s	175.0 cP	Internal method
	300 mPa·s	300.0 cP	Internal method
نقطه پاکی (Clean Point)	Hegman 5.50	-	Internal method
ظرافت شمالی	Hegman 6.00	-	Internal method
باقیمانده مونومر وینیل کلراید	ppm	-	-
مواد قابل استخراج با متانول	1.3 %	-	Internal method
فرآیند پلیمریزاسیون	پراکندگی	-	-

سایر			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
نامشخص	-		-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.