Geon™ 180 Series 180X5

تولیدکننده	Mexichem Specialty Resins, Inc.	**دسته بندی**	PVC, Flexible
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Geon® 180X5 رزینی با وزن مولکولی پایین است که ویژگی های فوم شیمیایی خوبی را با مقاومت عالی در برابر دمیدن بیش از حد ارائه می دهد. رئولوژی اصلاح شده Geon® 180X5 باعث افزایش ویسکوزیته و بازده می شود. Geon® 180X5 برای کاربردهایی که ویسکوزیته بروکفیلد بالا و بازده مورد نیاز است، مانند فوم های دمیده شده شیمیایی با چگالی کم و پلاستیک شده، جوهرهای صفحه نمایش پلاستیزول، کاربردهای پارچه پوشش داده شده که نیاز به ویژگی های "فتیله ای" کم دارند و فرمولاسیون های بسیار پلاستیک شده توصیه می شود.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	وزن مولکولی پایین خاصیت قابل فوم‌سازی ویسکوزیته، بالا	- - -	- - -
کاربردها	فوم جوهر چاپ پوشش پارچه	- - -	- - -
اشکال	پودر 1	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
روش فرآیند	پلاستی‌سال	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.40 g/cm³	-	ASTM D792
K-Value	65.0	-	Internal method
ویسکوزیته ذاتی	0.90	-	ASTM D1243-60-A
رطوبت	0.070 %	-	Internal method
چگالی حجمی	400 g/l	-	-
ویسکوزیته نسبی	2.20	-	Internal method

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
کشش بهینه	19.3 MPa	2799.23 psi	ASTM D638

نوری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
براقیت	90 %	-	Internal method
شفافیت-انتقال نور	65 %	-	Internal method

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویسکوزیته Brookfield		-	Internal method
	46.4 Pa·s	-	Internal method
	18.0 Pa·s	-	Internal method

سایر			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
	Pa·s 51.9 Pa·s 22.1	- -	Internal method Internal method
قطع جریان خروجی	g/10 min 78.00	-	Internal method
ظرافت شمالی (North fineness)	Hegman 4.75	-	Internal method
باقیمانده مونومر وینیل کلراید	ppm	-	Internal method
مواد قابل استخراج با متانول	% 4.2	-	Internal method
فرآیند پلیمریزاسیون	پراکندگی	-	-
دمای ژل	C° 68	F° 154.4	Internal method
نامشخص		-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.