Geon™ 180 Series 180X7

تولیدکننده	Mexichem Specialty Resins, Inc.	**دسته بندی**	PVC, Flexible
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Geon® 180X7 رزین هموپلیمری با وزن مولکولی پایین است که ویژگی های فوم شیمیایی خوبی را با مقاومت عالی در برابر دمیدن بیش از حد ارائه می دهد. رئولوژی اصلاح شده Geon® 180X7 باعث افزایش ویسکوزیته و بازده می شود. Geon® 180X7 برای کاربردهایی که ویسکوزیته بروکفیلد بالا و بازده مورد نیاز است، مانند فوم های دمیده شده شیمیایی با چگالی کم و پلاستیک شده، فرمولاسیون های بسیار پلاستیک شده و نوارهای هواگیری توصیه می شود.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	وزن مولکولی پایین پلاستیک شده خاصیت قابل فوم‌سازی ویسکوزیته، بالا	- - - -	- - - -
کاربردها	نوار درزگیر مقاوم در برابر آب و هوا فوم	- -	- -
اشکال	پودر 1	-	-
روش فرآیند	پلاستی‌سال	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.40 g/cm³	-	ASTM D792
K-Value	65.0	-	Internal method
ویسکوزیته ذاتی	0.90	-	ASTM D1243-60-A
محتوای آب	0.060 %	-	Internal method
چگالی حجمی	400 g/l	-	-
ویسکوزیته نسبی	2.20	-	Internal method

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
کشش بهینه	18.4 MPa	2668.7 psi	ASTM D638

نوری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
براقیت	91 %	-	Internal method
شفافیت-عبور نور	85 %	-	Internal method

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویسکوزیته Brookfield		-	Internal method
	19.8 Pa·s	-	Internal method
	10.6 Pa·s	-	Internal method
	23.3 Pa·s	-	Internal method
	11.8 Pa·s	-	Internal method
قطع جریان خروجی	132.00 g/10 min	-	Internal method
ظرافت شمالی (North fineness)	4.50 Hegman	-	Internal method

سایر			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
باقیمانده مونومر وینیل کلراید	ppm	-	
مواد قابل استخراج با متانول	% 3.5	-	Internal method
فرآیند پلیمریزاسیون	پراکندگی	-	-
دمای ژل	C° 72	F° 161.6	Internal method
نامشخص		-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

& Shanghai Susheng Import .Export Co., Ltd

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.