Geon™ Specialty Suspension CG E 44

تولیدکننده	Mexichem Specialty Resins, Inc.	**دسته بندی**	PVC, Flexible
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Geon® CG E44 یک رزین سوسپانسیونی تخصصی هموپلیمر است که برای استفاده در کاهش براقیت قطعات اکسترود شده یا پلاستیزول در نظر گرفته شده است. این رزین براقیت سطح پایین و جلوه های بافتی را برای محصولات وینیل انعطاف پذیر فراهم می کند و امکان تولید طیف گسترده ای از جلوه های سطحی را بدون نیاز به فرآیند عملیات ثانویه فراهم می کند که به کاهش هزینه های تولید کمک می کند. توانایی افزایش زبری سطح، انسداد سطح را کاهش می دهد و امکان سهولت در جابجایی قطعات انباشته یا بسته بندی شده را فراهم می کند.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	پایان سطح صاف نیست. درخشش، کم	- -	- -
کاربردها	کاربردهای سیم و کابل مواد عایق	- -	- -
اشکال	پودر 1	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
روش فرآیند	قالب‌گیری اسلش	-	-
	قالب‌گیری روتو	-	-
	اکستروژن	-	-
	روش پوشش نفوذی	-	-
	قالب‌گیری تزریقی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.40 g/cm³	-	ASTM D792
آلودگی		-	Internal method
	1	-	Internal method
	5	-	Internal method
	0	-	Internal method
چگالی توده‌ای ظاهری	0.370 g/cm³	-	Internal method
اندازه ذرات		-	Internal method
	16.0 %	-	Internal method
	4.00 %	-	Internal method
	150 µm	5.91 mil	Internal method

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
زمان اختلاط پودر	2.8 min	-	Internal method
باقیمانده مونومر وینیل کلراید	ppm	-	Internal method
مواد فرار	0.060 %	-	Internal method
فرآیند پلیمریزاسیون	تعلیق	-	-
تخلخل	0.570 cm³/g	-	Internal method
زمان جریان	34.0 sec	-	Internal method

-

سایر			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
نامشخص	-		

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.