ACRYPET® IR G504

تولیدکننده	Mitsubishi Engineering- Plastics Corp	**دسته بندی**	Acrylic (PMMA)
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Acrypet®IR G504 یک ماده پلی متیل متاکریلات-اکریلیک است. این محصول در آمریکای شمالی موجود است. ویژگی های اصلی Acrypet®IR G504 عبارتند از: سختی بالا، زیبا، مقاومت در برابر ضربه، مقاومت در برابر آب و هوا، مقاومت شیمیایی. زمینه های کاربردی معمول عبارتند از: کاربردهای الکتریکی/الکترونیکی، لوازم الکتریکی، اپتیک/لنز، صنعت خودرو

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
UL Yellow Card	E54695-268348 E95683-101677755	- -	- -
ویژگی‌ها	مقاومت در برابر ضربه، خوب مقاومت شیمیایی خوب مقاومت خوب در برابر آب و هوا تعریف، بالا ظاهر خوب سختی بالا	- - - - - -	- - - - - -
کاربردها	کاربردهای الکتریکی/الکترونیکی لوازم الکتریکی	- -	- - - -

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	کاربردهای اپتیکال کاربرد در زمینه خودرو	- -	
اشکال	ذره	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.16 g/cm³	-	ASTM D792
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	0.90 g/10 min	-	ASTM D1238
جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)	%	-	ASTM D955
جذب آب	0.40 %	-	ASTM D570
سختی Rockwell	64	-	ASTM D785

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	44.1 MPa	6396.18 psi	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	85 %	-	ASTM D638
مدول خمشی	1770 MPa	256717.26 psi	ASTM D790
استحکام خمشی	60.0 MPa	8702.28 psi	ASTM D790
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار	58 J/m	1.09 ft·lb/in	ASTM D256

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار	89.0 C°	192.2 F°	ASTM D648
دمای نرم‌شوندگی Vicat	104 C°	219.2 F°	ASTM D1525

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
CLTE	9.5E-5 cm/cm/°C	-	ASTM D696

نوری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ضریب شکست	1.490	-	ASTM D542
عبور نور (Transmittance)	% 92.0	-	ASTM D1003

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص	-		-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.