TIPELIN® 7000F

تولیدکننده	MOL Petrochemicals .Co. Ltd	**دسته بندی**	HDPE, HMW
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

TIPELIN 7000F یک کوپلیمر پلی اتیلن با چگالی بالا و دو وجهی (با بوتن-1 به عنوان کومونومر) است که برای فیلم دمیده شده محصولاتی با استحکام مکانیکی عالی و سفتی خوب در نظر گرفته شده است. قابلیت پردازش خوبی را در سرعت بالا ارائه می دهد. این گرید حاوی آنتی اکسیدان و جاذب اسید است. کاربردها: TIPELIN 7000F برای کیسه های زباله یکبار مصرف، کیسه های مواد غذایی و فیلم های فوق العاده نازک توصیه می شود. TIPELIN 7000F برای تماس با مواد غذایی و برای تولید محصولات بسته بندی دارویی مناسب است. این محصول مطابق با مقررات تماس با مواد غذایی و دارویی است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	خنثی‌کننده اسید	-	-
	آنتی‌اکسیدان	-	-
ویژگی‌ها	آنتی‌اکسیدان	-	-
	توزیع وزن مولکولی بی‌مدل	-	-
	بوتن هومر	-	-
	یکبار مصرف	-	-
	قابل قبول برای تماس با غذا	-	-
	قابلیت پردازش خوب	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	سختی خوب مواد قابل بازیافت	- -	
کاربردها	کیسه‌ها فیلم بسته‌بندی دارویی	- - -	- - -
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	فیلم دمیده شده	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.955 g/cm³	-	ISO 1183
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)		- - - -	ISO 1133 - - -
	0.080 g/10 min 9.0 g/10 min 0.30 g/10 min	- - -	
سختی Shore	64	-	ISO 868

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی		-	ISO 527-3
	26.0 MPa 25.0 MPa 67.0 MPa 50.0 MPa	3770.99 psi 3625.95 psi 9717.55 psi 7251.9 psi	- - - -
ازدیاد طول کششی		-	ISO 527-3
	500 % 600 %	- -	- -
ضربه پرتاب وزنه (Dart Drop)	240 g	8.46 oz	ISO 7765-1/A

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام پارگی Elmendorf		-	ISO 6383-2
	N 0.15	lbf 0.03372	-
	N 1.5	lbf 0.3372	-
ضربه Spencer	MPa 120	psi 17404.56	ASTM D3420

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
زمان القای اکسایش	min 45	-	EN 728
دمای نرم‌شوندگی Vicat	C° 126	F° 258.8	ISO 306/A120

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای مذاب	to 165 °C 150	F° 329.0 - 302.0	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.