TIPELIN® BB 620-17

تولیدکننده	MOL Petrochemicals .Co. Ltd	**دسته بندی**	HDPE, HMW
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

TIPELIN BB 620-17 یک کوپلیمر پلی اتیلن با چگالی بالا (با هگزن-1 به عنوان کومونومر) برای قالب گیری دمشی محصولاتی است که نیاز به استحکام بالایی دارند. این گرید حاوی آنتی اکسیدان و جاذب اسید است. TIPELIN BB 620-17 برای بطری های کوچک برای بسته بندی مواد غذایی (برای لبنیات، ماست، آب معدنی، آب میوه) توصیه می شود. این محصول برای قالب گیری تزریقی ظروف کوچک برای کاربردهای غذایی مناسب است. علاوه بر این، برای لوله های راه راه نیز مناسب است. TIPELIN BB 620-17 برای تماس با مواد غذایی، تولید محصولات بسته بندی دارویی و اسباب بازی ها مناسب است. این محصول با مقررات ایمنی مواد غذایی، دارویی و اسباب بازی مطابقت دارد.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	خنثی‌کننده اسید	-	-
	آنتی‌اکسیدان	-	-
ویژگی‌ها	مقاوم در برابر اسید	-	-
	آنتی‌اکسیدان	-	-
	کوپلیمر	-	-
	قابل قبول برای تماس با غذا	-	-
	مقاومت شیمیایی خوب	-	-
	سختی بالا	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
کاربردها	کاربردهای دمش‌گیری بطری‌ها لوله موج‌دار ظروف غذا بسته‌بندی غذا	- - - - -	- - - - -
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	دمش‌گیری	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.961 g/cm³	-	ISO 1183
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	0.70 g/10 min 50 g/10 min 2.9 g/10 min	- - - -	ISO 1133 - - -
مقاومت در برابر ترک‌خوردگی تنشی محیطی	21.0 hr	-	ASTM D1693B
سختی Shore	67	-	ISO 868

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی	32.0 MPa	4641.22 psi	ISO 527-2
کرنش کششی	11 % 430 %	- - -	ISO 527-2 - -
مدول خمشی	1800 MPa	261068.4 psi	ISO 178

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام ضربه Izod شکاف‌دار	16 kJ/m²	7.61 ft·lb/in²	ISO 180/A

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای نرم‌شوندگی Vicat	130 C°	266.0 F°	ISO 306/A120
زمان القای اکسایش	8.0 min	-	EN 728

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای مذاب	150 °C to 165	302.0 - 329.0 F°	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.