TIPOLEN® FC 243-55

تولیدکننده	MOL Petrochemicals .Co. Ltd	**دسته بندی**	LDPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

TIPOLEN FC 243-55 یک گرید فیلم از پلی اتیلن با چگالی کم است. فیلم های ساخته شده از این گرید دارای خواص مکانیکی و نوری عالی هستند. این گرید حاوی عوامل لغزنده کننده و ضد چسبندگی است. کاربردها: TIPOLEN FC 243-55 برای کیسه های خرید، فیلم های بسته بندی، فیلم های خانگی و قالب گیری بادی کوچک در نظر گرفته شده است. ضخامت فیلم توصیه شده 0.04-0.08 میلی متر است. TIPOLEN FC 243-55 برای تماس با مواد غذایی مناسب است. این محصول مطابق با مقررات تماس با مواد غذایی است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	آنتی بلاک (800 ppm)	-	-
	لغزش (400 ppm)	-	-
ویژگی‌ها	آنتی بلاکینگ	-	-
	قابل قبول برای تماس با غذا	-	-
	قابلیت پردازش خوب	-	-
	اپتیکال‌ها	-	-
	مواد قابل بازیافت	-	-
	لغزش	-	-
کاربردها			-
			-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	کیسه‌ها کاربردهای دمش‌گیری فیلم کالاهای خانگی بسته‌بندی	- - - - -	- - -
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	دمش‌گیری اکستروژن فیلم	- -	- -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.922 g/cm³	-	ISO 1183
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	2.0 g/10 min	-	ISO 1133
سختی Shore	48	-	ISO 868

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ضخامت فیلم - تست شده	40 µm	1.57 mil	-
ضخامت فیلم - پیشنهادی / موجود	0.04 تا 0.08 میلی‌متر	-	-
استحکام کششی		-	ISO 527-3
	23.0 MPa	3335.87 psi	-
	19.0 MPa	2755.72 psi	-
ازدیاد طول کششی		-	ISO 527-3
	220 %	-	-
	550 %	-	-
ضربه پرتاب وزنه (Dart Drop)	90 g	3.17 oz	ISO 7765-1

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای نرم‌شوندگی Vicat	C° 94.0	F° 201.2	ISO 306/A120

نوری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
کدورت (Haze)	% 9.0	-	ISO 14782

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای مذاب	170 to 190 °C	338.0 - 374.0 F°	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.