TIPOLEN® FD 243-51

تولیدکننده	MOL Petrochemicals .Co. Ltd	**دسته بندی**	LDPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

TIPOLEN FD 243-51 یک گرید فیلم از پلی اتیلن با چگالی کم است. فیلم های ساخته شده از این گرید دارای خواص مکانیکی و نوری عالی هستند. این گرید حاوی هیچ گونه افزودنی نیست. کاربردها TIPOLEN FD 243-51 برای فیلم های ظریف با شفافیت بالا، درب ها در نظر گرفته شده است. ضخامت فیلم توصیه شده 0.04-0.08 میلی متر است. TIPOLEN FD 243-51 برای تماس با مواد غذایی و برای ساخت محصولات بسته بندی دارویی مناسب است. این محصول مطابق با مقررات تماس با مواد غذایی و دارویی است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	بدون افزودنی	-	-
	قابل قبول برای تماس با غذا	-	-
	قابلیت پردازش خوب	-	-
	شفافیت بالا	-	-
	اپتیکال‌ها	-	-
	مواد قابل بازیافت	-	-
کاربردها	پوشش	-	-
	فیلم	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
روش فرآیند	فیلم دمیده شده اکستروژن فیلم	- -	- -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.922 g/cm³	-	ISO 1183
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	4.0 g/10 min	-	ISO 1133
سختی Shore	48	-	ISO 868

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ضخامت فیلم - تست شده	40 µm	1.57 mil	-
ضخامت فیلم - پیشنهادی / موجود	0.04 تا 0.08 میلی‌متر	-	-
استحکام کششی		-	ISO 527-3
	20.0 MPa	2900.76 psi	-
	19.0 MPa	2755.72 psi	-
ازدیاد طول کششی		-	ISO 527-3
	330 %	-	-
	620 %	-	-
ضربه پرتاب وزنه (Dart Drop)	85 g	3.0 oz	ISO 7765-1

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای نرم‌شوندگی Vicat	92.0 C°	197.6 F°	ISO 306/A120

نوری			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
کدورت (Haze)	% 7.0	-	ISO 14782

اطلاعات فرآیند			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
دمای مذاب	170 to 190 °C	338.0 - 374.0 F°	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.