TIPPLEN® H 145 F

تولیدکننده	MOL Petrochemicals .Co. Ltd	**دسته بندی**	PP Homopolymer
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

TIPPLEN H 145 F یک پلی پروپیلن هموپلیمر با وزن مولکولی کم و توزیع وزن مولکولی باریک است. این محصول دارای جریان مذاب بالا و قابلیت فرآیندپذیری برجسته برای زمان های چرخه کوتاه تر است. این گرید حاوی بسته افزودنی ضد محو شدن گاز است. TIPPLEN H 145 F به ویژه برای رشته های حجیم پیوسته برای فرش، رشته های پیوسته با استحکام بالا برای تسمه و کمربند ایمنی مناسب است. رشته های پیوسته با استحکام متوسط برای اثاثه یا لوازم داخلی و لباس های ورزشی استفاده می شود. این گرید همچنین برای الیاف اصلی با دنیر کم برای پارچه های نبافته مناسب است. خواص عالی ضد محو شدن گاز را نشان می دهد. TIPPLEN H 145 F همچنین برای قالب گیری تزریقی محصولات بسته بندی نازک، اسباب بازی ها، وسایل خانگی و آشپزخانه توصیه می شود. TIPPLEN H 145 F برای تماس با مواد غذایی مناسب است. این محصول مطابق با مقررات تماس با مواد غذایی و مقررات ایمنی اسباب بازی است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	قابل قبول برای تماس با غذا	-	-
	مقاوم در برابر محو شدن گاز	-	-
	جریان بالا	-	-
	هموپلیمر	-	-
	مواد قابل بازیافت	-	-

کاربردها

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	نخ BCF	-	-
	پشتی فرش	-	-
	پارچه‌ها	-	-
	الیاف	-	-
	فیلامنت‌ها	-	-
	مبلمان	-	-
	غیر خاص برای کاربردهای غذایی	-	-
	غیر بافته‌ها	-	-
	کالاهای ورزشی	-	-
	الیاف اصلی	-	-
	بند زدن	-	-
	بسته‌بندی دیواره نازک	-	
	اسباب‌بازی‌ها	-	
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	اکستروژن	-	-
	قالب‌گیری تزریقی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	25 g/10 min	-	ISO 1133
سختی Rockwell	104	-	ISO 2039-2

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول کششی	1800 MPa	261068.4 psi	ISO 527-2
تنش کششی	39.0 MPa	5656.48 psi	ISO 527-2
کرنش کششی	8.0 %	-	ISO 527-2
مدول خمشی	1900 MPa	275572.2 psi	ISO 178
استحکام ضربه Izod شکاف‌دار	3.0 kJ/m²	1.43 ft·lb/in²	ISO 180/1A

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل حرارتی	C° 109	F° 228.2	ISO 75-2/B

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای فرآیند (ذوب)	190 °C to 235	F° 455.0 - 374.0	-
دمای مذاب	190 °C to 235	F° 455.0 - 374.0	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.