TIPPLEN® H 388 F

تولیدکننده	MOL Petrochemicals .Co. Ltd	**دسته بندی**	PP Homopolymer
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

TIPPLEN H 388 F یک گرید پلی پروپیلن هموپلیمر با رئولوژی کنترل شده با محتوای بالای ماده لغزنده و ضد چسبندگی است. این گرید قابلیت فرآیندپذیری، براقیت و شفافیت عالی را نشان می دهد. TIPPLEN H 388 F به طور ویژه برای اکستروژن با سرعت بالا فیلم های ریخته گری و دمشی شفاف توسعه یافته است. TIPPLEN H 388 F برای اکستروژن فیلم های نازک ریخته گری و دمشی برای بسته بندی با کیفیت مواد غذایی (مانند ماکارونی، اسنک، محصولات نانوایی و شیرینی پزی)، گل ها، کتاب ها، لوازم التحریر و کالاهای نساجی توصیه می شود و می توان از آن برای فیلم از 0.01 - 0.15 میلی متر استفاده کرد. TIPPLEN H 388 F برای تماس با مواد غذایی مناسب است. این محصول مطابق با مقررات تماس با مواد غذایی است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	ضد بلوک بالا	-	-
	لغزش بالا	-	-
ویژگی‌ها	قابل قبول برای تماس با غذا	-	-
	قابلیت پردازش خوب	-	-
	ضد بلوک بالا	-	-
	شفافیت بالا	-	-
	درخشش بالا	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	لغزش بالا	-	-
	هموپلیمر	-	-
	مواد قابل بازیافت	-	
کاربردها	فیلم ریخته‌گری	-	-
	بسته‌بندی غذا	-	-
	بسته‌بندی	-	-
	لوازم ثابت	-	-
	کاربردهای نساجی	-	
رتبه‌بندی‌های استاندارد	تماس غذایی BGA، درجه‌بندی نامشخص	-	-
	EU تماس غذایی، درجه نامشخص	-	-
	FDA تماس با مواد غذایی، رتبه‌بندی نامشخص	-	
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	فیلم دمیده شده	-	-
	فیلم ریخته‌گری	-	-
	اکستروژن	-	-
	قالب‌گیری تزریقی	-	

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	9.0 g/10 min	-	ISO 1133
سختی Rockwell	98	-	ISO 2039-2

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول کششی	1400 MPa	203053.2 psi	ISO 527-2
تنش کششی	33.0 MPa	4786.25 psi	ISO 527-2
کرنش کششی	11 %	-	ISO 527-2

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول خمشی	1500 MPa	217557.0 psi	ISO 178
استحکام ضربه Izod شکاف‌دار	4.0 kJ/m²	1.9 ft·lb/in²	ISO 180/A

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل حرارتی	95.0 C°	203.0 F°	ISO 75-2/B

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای مذاب	190 to 240 °C	374.0 - 464.0 F°	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.