TIPPLEN® H 650 F

تولیدکننده	MOL Petrochemicals .Co. Ltd	**دسته بندی**	PP Homopolymer
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

TIPPLEN H 650 F یک پلی پروپیلن هموپلیمر برای تولید فیلم های دو محوره جهت دار است که برای تولید با سرعت بالا طراحی شده است. این گرید حاوی هیچ گونه ماده لغزنده یا ضد چسبندگی نیست. این گرید دارای محتوای خاکستر کم است. TIPPLEN H 650 F فاقد Ca-استئارات است و به ویژه برای متالیزاسیون هم در ساختارهای تک لایه و هم در ساختارهای کو اکسترود مناسب است. فیلم های BOPP ساخته شده از TIPPLEN H 650 F دارای خواص مکانیکی خوب، مقاومت ضربه ای بالا و مقاومت در برابر سوراخ شدن حتی در دماهای پایین هستند. فیلم BOPP یک مانع عالی در برابر رطوبت، روغن ها و اکسیداسیون ایجاد می کند و دارای خواص نوری خوبی است. فیلم های تک لایه یا کو اکسترود شده با ضخامت 0.01 - 0.04 میلی متر برای بسته بندی استفاده می شوند. TIPPLEN H F 650 برای تماس با مواد غذایی مناسب است. این محصول مطابق با مقررات تماس با مواد غذایی است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	قابل قبول برای تماس با غذا	-	-
	مقاومت ضربه بالا	-	-
	هموپلیمر	-	-
	مقاومت در برابر ضربه دما پایین	-	-
	قابل فلز شدن	-	-
	مانع رطوبت	-	-
	مقاوم در برابر روغن	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	اپتیکال‌ها	-	-
	مقاوم در برابر اکسیداسیون	-	-
	مقاوم در برابر سوراخ شدن	-	
	مواد قابل بازیافت	-	
کاربردها	فیلم دو محوری	-	-
	فیلم	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	هم‌اکستروژن	-	-
	اکستروژن	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	3.0 g/10 min	-	ISO 1133
سختی Rockwell	100	-	ISO 2039-2

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول کششی	1600 MPa	232060.8 psi	ISO 527-2
تنش کششی	35.0 MPa	5076.33 psi	ISO 527-2
کرنش کششی	9.5 %	-	ISO 527-2
مدول خمشی	1700 MPa	246564.6 psi	ISO 178
استحکام ضربه Izod شکاف‌دار	6.0 kJ/m²	2.85 ft·lb/in²	ISO 180/A

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل حرارتی	105 C°	221.0 F°	ISO 75-2/B

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای مذاب	190 to 240 °C	374.0 - 464.0 F°	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.