TIPPLEN® H 659 F

تولیدکننده	MOL Petrochemicals .Co. Ltd	**دسته بندی**	PP Homopolymer
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

TIPPLEN H 659 F یک پلی پروپیلن هموپلیمر با وزن مولکولی متوسط و خواص مکانیکی عالی برای اکستروژن است. این گرید شامل عامل هسته‌زا است، بنابراین دارای خواص نوری عالی و مقادیر مدول بسیار بالا است. این گرید حاوی عامل ضد چسبندگی و لغزش نیست. TIPPLEN H 659 F برای اکستروژن ورق‌ها برای ترموفرمینگ لوازم خانگی، بطری‌های دمشی، بسته‌بندی محصولات لبنی، سینی‌های میوه، بیسکویت، شکلات و غیره توصیه می‌شود. به دلیل پایداری عالی در برابر انحراف حرارتی (HDT)، این گرید به طور بی‌نظیری برای بسته‌بندی مواد غذایی که به صورت داغ پر می‌شوند، قابل استفاده است. TIPPLEN H 659 F برای تماس با مواد غذایی مناسب است. این محصول با مقررات تماس با مواد غذایی مطابقت دارد.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	عامل هسته‌زایی	-	-
ویژگی‌ها	قابل قبول برای تماس با غذا	-	-
	هموپلیمر	-	-
	وزن مولکولی متوسط	-	-
	هسته‌ای	-	-
	اپتیکال‌ها	-	-
کاربردها			-
			-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	بطری‌ها	-	-
	فنجان‌ها	-	-
	بسته‌بندی غذا	-	-
	کالاهای خانگی	-	
	ورق	-	
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	دمش‌گیری	-	-
	اکستروژن	-	-
	قالب‌گیری تزریقی	-	-
	ترموفرمینگ	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	1.7 g/10 min	-	ISO 1133
سختی Rockwell	102	-	ISO 2039-2

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول کششی	1900 MPa	275572.2 psi	ISO 527-2
تنش کششی	40.0 MPa	5801.52 psi	ISO 527-2
کرنش کششی	8.0 %	-	ISO 527-2
مدول خمشی	2000 MPa	290076.0 psi	ISO 178
استحکام ضربه Izod شکاف‌دار	6.5 kJ/m²	3.09 ft·lb/in²	ISO 180/A

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل حرارتی	120 C°	248.0 F°	ISO 75-2/B

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای فرآیند (ذوب)	190 °C to 245	374.0 - 473.0 °F	-
دمای مذاب	190 °C to 245	374.0 - 473.0 °F	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.