TIPPLEN® H 681 F

تولیدکننده	MOL Petrochemicals .Co. Ltd	**دسته بندی**	PP Homopolymer
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

TIPPLEN H 681 F یک پلی پروپیلن هموپلیمر با وزن مولکولی متوسط و خواص مکانیکی برجسته برای اکستروژن است. این محصول قابلیت فرآیندپذیری عالی را در کاربردهای اکستروژن نشان می‌دهد. TIPPLEN H 681 F برای اکستروژن فیلم‌های ریخته‌گری و دمشی، نخ‌های فیلم نساجی با دنیر حداکثر 1100 تا 1200 و برای تولید پشتی فرش، کیسه‌ها، طناب‌های بسته‌بندی، طناب‌های عدل‌بندی، طناب‌ها و حصیرها توصیه می‌شود. بنابراین TIPPLEN H 681 F همچنین برای بطری‌های دمشی، اکستروژن ورق‌ها برای ترموفرمینگ، بسته‌بندی محصولات لبنی، سینی‌های میوه، بیسکویت، شکلات و غیره توصیه می‌شود. TIPPLEN H 681 F برای تماس با مواد غذایی مناسب است. این محصول با مقررات تماس با مواد غذایی مطابقت دارد.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	قابل قبول برای تماس با غذا	-	-
	قابلیت پردازش خوب	-	-
	هموپلیمر	-	-
	وزن مولکولی متوسط	-	-
	مواد قابل بازیافت	-	-
کاربردها	کیسه‌ها	-	-
	نخ BCF	-	-
	کاربردهای دمش‌گیری	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	بطری‌ها	-	-
	پشتی فرش	-	-
	فیلم ریخته‌گری	-	-
	فیلم	-	-
	بسته‌بندی غذا	-	-
	طناب	-	-
	کاربردهای نساجی	-	-
	نخ	-	
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	دمش‌گیری	-	-
	فیلم دمیده شده	-	-
	فیلم ریخته‌گری	-	-
	اکستروژن	-	-
	اکستروژن ورق	-	-
	ترموفرمینگ	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	1.7 g/10 min	-	ISO 1133
سختی Rockwell	96	-	ISO 2039-2

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول کششی	1500 MPa	217557.0 psi	ISO 527-2
تنش کششی	36.0 MPa	5221.37 psi	ISO 527-2
کرنش کششی	10 %	-	ISO 527-2
مدول خمشی	1650 MPa	239312.7 psi	ISO 178
استحکام ضربه Izod شکاف‌دار	7.0 kJ/m²	3.33 ft·lb/in²	ISO 180/A

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل حرارتی	C° 98.0	F° 208.4	ISO 75-2/B

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای مذاب	190 to 245 °C	F° 473.0 - 374.0	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.