TIPPLEN® H 949 A

تولیدکننده	MOL Petrochemicals .Co. Ltd	**دسته بندی**	PP Homopolymer
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

TIPPLEN H 949 A یک پلی پروپیلن هموپلیمر با جریان مذاب بالا و رئولوژی کنترل شده است. این گرید دارای جریان مذاب بالا و قابلیت فرآیندپذیری برجسته برای زمان‌های چرخه کوتاه‌تر است. این گرید حاوی عامل هسته‌زا و آنتی‌استاتیک است. TIPPLEN H 949 A برای قالب‌گیری تزریقی محصولات بسته‌بندی با دیواره نازک، لوازم خانگی و آشپزخانه توصیه می‌شود. TIPPLEN H 949 A برای تماس با مواد غذایی مناسب است. این محصول با مقررات تماس با مواد غذایی و ایمنی اسباب‌بازی مطابقت دارد.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	آنتی‌استاتیک	-	-
	عامل هسته‌زایی	-	-
ویژگی‌ها	آنتی‌استاتیک	-	-
	چرخه قالب‌گیری سریع	-	-
	قابل قبول برای تماس با غذا	-	-
	مقاومت شیمیایی خوب	-	-
	قابلیت پردازش خوب	-	-
	هموپلیمر	-	-
	توزیع وزن مولکولی باریک	-	-
	هسته‌ای	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	اپتیکال‌ها	-	
	مواد قابل بازیافت	-	
کاربردها	بسته‌بندی آرایشی	-	-
	بسته‌بندی غذا	-	-
	کالاهای خانگی	-	-
	بسته‌بندی دیواره نازک	-	-
	قطعات دیواره نازک	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	قالب‌گیری تزریقی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	45 g/10 min	-	ISO 1133
سختی Rockwell	104	-	ISO 2039-2

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول کششی	1800 MPa	261068.4 psi	ISO 527-2
تنش کششی	39.5 MPa	5729.0 psi	ISO 527-2
کرنش کششی	9.0 %	-	ISO 527-2
مدول خمشی	1900 MPa	275572.2 psi	ISO 178
استحکام ضربه Izod شکاف‌دار	2.0 kJ/m²	0.9516 ft·lb/in²	ISO 180/A

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل حرارتی	118 C°	244.4 F°	ISO 75-2/B

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای فرآیند (ذوب)	190 to 235 °C	374.0 - 455.0 °F	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.