TIPPLEN® K 395 A

تولیدکننده	MOL Petrochemicals .Co. Ltd	**دسته بندی**	PP Homopolymer
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

TIPPLEN K 395 A یک پلی پروپیلن کوپلیمر ضربه ای راکتوری با توزیع وزن مولکولی باریک برای قالب گیری تزریقی است. این گرید حاوی عامل آنتی استاتیک و هسته زا است. TIPPLEN K 395 A استحکام بالا و جریان مذاب خوبی را ارائه می دهد. TIPPLEN K 395 A برای قالب گیری تزریقی لوازم خانگی، سطل، درب، جعبه، سینی و مبلمان باغی توصیه می شود. TIPPLEN K 395 A برای تماس با مواد غذایی مناسب است. این محصول با مقررات تماس با مواد غذایی مطابقت دارد.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	آنتی‌استاتیک	-	-
ویژگی‌ها	آنتی‌استاتیک	-	-
	قابل قبول برای تماس با غذا	-	-
	مقاومت خوب در برابر ضربه	-	-
	سختی بالا	-	-
	کوپلیمر ضربه‌ای	-	-
	مواد قابل بازیافت	-	-
کاربردها	جعبه‌ها	-	-
	مبلمان	-	-
	کالاهای خانگی	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	کاربردهای فضای باز سطل‌ها اسباب‌بازی‌ها	- - -	- -
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	قالب‌گیری تزریقی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	12 g/10 min	-	ISO 1133
سختی Rockwell	90	-	ISO 2039-2

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول کششی	1400 MPa	203053.2 psi	ISO 527-2
تنش کششی	29.0 MPa	4206.1 psi	ISO 527-2
کرنش کششی	6.0 %	-	ISO 527-2
مدول خمشی	1450 MPa	210305.1 psi	ISO 178
استحکام ضربه Izod شکاف‌دار	4.0 kJ/m² 9.0 kJ/m²	- 1.9 ft·lb/in² 4.28 ft·lb/in²	ISO 180/A - -

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل حرارتی	106 C°	222.8 F°	ISO 75-2/B

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای فرآیند (ذوب)	190 to 240 °C	374.0 - 464.0 F°	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.