TIPPLEN® K 499

تولیدکننده	MOL Petrochemicals .Co. Ltd	**دسته بندی**	PP Homopolymer
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

TIPPLEN K 499 یک پلی پروپیلن کوپلیمر ضربه ای برای قالب گیری تزریقی است. این محصول به دلیل محتوای اتیلن، جریان خوب، استحکام ضربه و استحکام بالایی را ارائه می دهد. TIPPLEN K 499 برای قطعات خودرو، داشبورد، مخازن جبران آب خنک کننده، پانل های تریم درب، تریم محفظه بار و جعبه های باتری، جعبه ها، جعبه ها توصیه می شود. TIPPLEN K 499 برای تماس با مواد غذایی مناسب است. این محصول با مقررات تماس با مواد غذایی مطابقت دارد.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	قابل قبول برای تماس با غذا	-	-
	جریان خوب	-	-
	مقاومت ضربه بالا	-	-
	سختی بالا	-	-
	کوپلیمر ضربه‌ای	-	-
	مواد قابل بازیافت	-	-
کاربردها	کاربردهای خودرویی	-	-
	پنل ابزار خودرو	-	-
	تزئینات داخلی خودرو	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	قاب‌های باتری جعبه‌ها	- -	
رتبه‌بندی‌های استاندارد	تماس غذایی BGA، درجه‌بندی نامشخص EU تماس غذایی، درجه نامشخص FDA تماس با مواد غذایی، رتبه‌بندی نامشخص	- - -	- - -
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	قالب‌گیری تزریقی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	6.5 g/10 min	-	ISO 1133
سختی Rockwell	83	-	ISO 2039-2

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول کششی	1300 MPa	188549.4 psi	ISO 527-2
تنش کششی	28.0 MPa	4061.06 psi	ISO 527-2
کرنش کششی	6.0 %	-	ISO 527-2
مدول خمشی	1400 MPa	203053.2 psi	ISO 178
استحکام ضربه Izod شکاف‌دار	5.0 kJ/m² 12 kJ/m²	- 2.38 ft·lb/in² 5.71 ft·lb/in²	ISO 180/A - -

حرارتی			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
دمای تغییر شکل حرارتی	C° 94.0	F° 201.2	ISO 75-2/B

اطلاعات فرآیند			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
دمای فرآیند (ذوب)	190 to 240 °C	374.0 - 464.0 F°	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.