TIPPLEN® K 597

تولیدکننده	MOL Petrochemicals .Co. Ltd	**دسته بندی**	PP Homopolymer
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

TIPPLEN K 597 یک پلی پروپیلن کوپلیمر ضربه ای با محتوای اتیلن بالا برای قالب گیری تزریقی است. TIPPLEN K 597 مقاومت ضربه ای عالی را ارائه می دهد. TIPPLEN K 597 برای قطعات خودرو (داشبورد)، سطل ها، درب ها، ظروف با اندازه متوسط، جعبه ها و سینی ها توصیه می شود. TIPPLEN K 597 برای تماس با مواد غذایی مناسب است. این محصول مطابق با مقررات تماس با مواد غذایی و ایمنی اسباب بازی است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	قابل قبول برای تماس با غذا	-	-
	مقاومت ضربه بالا	-	-
	کوپلیمر ضربه‌ای	-	-
	مواد قابل بازیافت	-	-
کاربردها	کاربردهای خودرویی	-	-
	پنل ابزار خودرو	-	-
	بسته بندی ها	-	-
	ظروف	-	-
	جعبه‌ها	-	-
	سینی‌های پشتیبانی	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	قالب‌گیری تزریقی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	4.0 g/10 min	-	ISO 1133
سختی Rockwell	70	-	ISO 2039-2

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول کششی	1100 MPa	159541.8 psi	ISO 527-2
تنش کششی	24.0 MPa	3480.91 psi	ISO 527-2
کرنش کششی	7.0 %	-	ISO 527-2
مدول خمشی	1150 MPa	166793.7 psi	ISO 178
استحکام ضربه Izod شکاف‌دار	7.0 kJ/m² 48 kJ/m²	- 3.33 ft·lb/in² 22.84 ft·lb/in²	ISO 180/A - -

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل حرارتی	77.0 C°	170.6 F°	ISO 75-2/B

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای فرآیند (ذوب)	190 to 240 °C	374.0 - 464.0 F°	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.