# TIPPLEN® K 693

| | | | |
|---|---|---|---|
| **تولیدکننده** | MOL Petrochemicals .Co. Ltd | **دسته بندی** | PP Homopolymer |
| **فیلر** | - | **وضعیت** | موجود - آماده صادرات |

## توضیحات محصول

TIPPLEN K 693 یک پلی پروپیلن کوپلیمر ضربه ای با وزن مولکولی بالا برای کاربردهای اکستروژن و قالب گیری تزریقی است. TIPPLEN K 693 استحکام ضربه عالی، سفتی خوب و قابلیت پردازش عالی را ارائه می دهد. TIPPLEN K 693 برای کارتن های راه راه با وزن متوسط - کم، بطری های قالب گیری شده بادی توصیه می شود. این گرید همچنین برای بسته بندی های سنگین و ظروف بزرگ توصیه می شود. TIPPLEN K 693 برای تماس با مواد غذایی مناسب است. این محصول با مقررات تماس با مواد غذایی مطابقت دارد.

## مشخصات فنی

### اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **ویژگی‌ها** | قابل قبول برای تماس با غذا | - | - |
| | قابلیت پردازش خوب | - | - |
| | مقاومت ضربه بالا | - | - |
| | وزن مولکولی بالا | - | - |
| | سختی بالا | - | - |
| | کوپلیمر ضربه‌ای | - | - |
| | مواد قابل بازیافت | - | - |
| **کاربردها** | کاربردهای دمش‌گیری | - | - |
| | بطری‌ها | - | - |
| | ظروف | - | - |

## اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| | ورق موج‌دار<br>بسته‌بندی<br>ورق | -<br>-<br>- | -<br>- |
| **اشکال** | پلت‌ها | - | - |
| **روش فرآیند** | دمش‌گیری<br>اکستروژن<br>فرآیند قالب‌گیری دمشی اکستروژن<br>قالب‌گیری تزریقی | -<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>- |

## فیزیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)** | 2.0 min g/10 | - | ISO 1133 |
| **سختی Rockwell** | 79 | - | ISO 2039-2 |

## مکانیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **مدول کششی** | 1350 MPa | 195801.3 psi | ISO 527-2 |
| **تنش کششی** | 29.0 MPa | 4206.1 psi | ISO 527-2 |
| **کرنش کششی** | 8.0 % | - | ISO 527-2 |
| **مدول خمشی** | 1450 MPa | 210305.1 psi | ISO 178 |
| **استحکام ضربه Izod شکاف‌دار** | 6.0 kJ/m²<br>25 kJ/m² | -<br>2.85 ft·lb/in²<br>11.89 ft·lb/in² | ISO 180/A<br>-<br>- |

## حرارتی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **دمای تغییر شکل حرارتی** | 88.0 C° | 190.4 F° | ISO 75-2/B |

## اطلاعات فرآیند

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **دمای فرآیند (ذوب)** | 190 °C to 240 | 374.0 - 464.0 °F | - |
| **دمای مذاب** | 190 °C to 240 | 374.0 - 464.0 °F | - |


**شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای**

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.**

**آدرس:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**مسئول تماس:** آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

**ایمیل:** sales@su-jiao.com

**وب‌سایت:** www.polymersdata.com

**همراه:** +86-134-2475-5533



این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.