TIPPLEN® K 793

تولیدکننده	MOL Petrochemicals .Co. Ltd	**دسته بندی**	PP Homopolymer
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

TIPPLEN K 793 یک پلی پروپیلن کوپلیمر ضربه ای با وزن مولکولی بالا برای اکستروژن است. این گرید قابلیت پردازش و استحکام ضربه عالی را ارائه می دهد. TIPPLEN K 793 برای کارتن های راه راه، لوله های راه راه، ورق ها، فیلم ها و بطری های قالب گیری شده بادی توصیه می شود.
TIPPLEN K 793 برای تماس با مواد غذایی مناسب است. این محصول با مقررات تماس با مواد غذایی مطابقت دارد.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	قابل قبول برای تماس با غذا	-	-
	مقاومت خوب در برابر ضربه	-	-
	قابلیت پردازش خوب	-	-
	وزن مولکولی بالا	-	-
	کوپلیمر ضربه‌ای	-	-
	مواد قابل بازیافت	-	-
کاربردها	کاربردهای دمش‌گیری	-	-
	بطری‌ها	-	-
	لوله موج‌دار	-	-
	ورق موج‌دار	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	فیلم ورق	- -	
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	دمش‌گیری اکستروژن فرآیند قالب‌گیری دمشی اکستروژن اکستروژن ورق	- - - -	- - - -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	0.70 g/10 min	-	ISO 1133
سختی Rockwell	76	-	ISO 2039-2

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول کششی	1350 MPa	195801.3 psi	ISO 527-2
تنش کششی	30.0 MPa	4351.14 psi	ISO 527-2
کرنش کششی	10 %	-	ISO 527-2
مدول خمشی	1450 MPa	210305.1 psi	ISO 178
استحکام ضربه Izod شکاف‌دار	7.0 kJ/m² 55 kJ/m²	- 3.33 ft·lb/in² 26.17 ft·lb/in²	ISO 180/A - -

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل حرارتی	88.0 C°	190.4 F°	ISO 75-2/B

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای مذاب	195 to 245 °C	383.0 - 473.0 F°	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.