TIPPLEN® K 850

تولیدکننده	MOL Petrochemicals .Co. Ltd	**دسته بندی**	PP Homopolymer
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

TIPPLEN K 850 یک پلی پروپیلن کوپلیمر ضربه ای با وزن مولکولی بالا و دو وجهی برای اکستروژن است. TIPPLEN K 850 مقاومت عالی در برابر حرارت و مواد شوینده را ارائه می دهد. این محصول استحکام بسیار بالا، استحکام ضربه بالا و قابلیت پردازش عالی را نشان می دهد. کاربردها TIPPLEN K 850 برای قطعات لوازم خانگی قالب گیری شده با دمیدن، چرخ ها، قطعات خودرو زیر کاپوت، جعبه ابزار، چمدان و ظروف بزرگ مناسب است. TIPPLEN K 850 همچنین برای اکستروژن لوله ها، لوله های راه راه و اتصالات، ورق های سخت برای کاربردهای صنعتی و سینی های ترموفرمینگ برای نگهداری در یخچال قابل استفاده است. TIPPLEN K 850 برای تماس با مواد غذایی مناسب است. این محصول با مقررات تماس با مواد غذایی مطابقت دارد.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	مقاوم در برابر مواد شوینده	-	-
	قابل قبول برای تماس با غذا	-	-
	قابلیت پردازش خوب	-	-
	مقاومت حرارتی بالا	-	-
	مقاومت ضربه بالا	-	-
	وزن مولکولی بالا	-	-
	سختی بالا	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	کوپلیمر ضربه‌ای	-	
	مواد قابل بازیافت	-	
کاربردها	اجزای دستگاه	-	-
	کاربردهای خودرویی	-	-
	زیر کاپوت خودرو	-	-
	کاربردهای دمش‌گیری	-	-
	ظروف	-	-
	لوله موج‌دار	-	-
	اتصالات	-	-
	لوله‌کشی	-	-
	ورق	-	-
	سینی‌های پشتیبانی	-	-
	جعبه ابزار/توت	-	
رتبه‌بندی‌های استاندارد	EC 1907/2006 (REACH)	-	-
روش فرآیند	دمش‌گیری	-	-
	فرآیند قالب‌گیری دمشی اکستروژن	-	-
	اکستروژن لوله	-	-
	اکستروژن ورق	-	-
	ترموفرمینگ	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	0.23 g/10 min	-	ISO 1133
سختی Rockwell	85	-	ISO 2039-2

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول کششی	1800 MPa	261068.4 psi	ISO 527-2
تنش کششی	36.0 MPa	5221.37 psi	ISO 527-2
کرنش کششی	10 %	-	ISO 527-2

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول خمشی	1850 MPa	268320.3 psi	ISO 178
استحکام ضربه Izod شکاف‌دار	5.0 kJ/m² 46 kJ/m²	- 2.38 ft·lb/in² 21.89 ft·lb/in²	ISO 180/A - -

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل حرارتی	116 C°	240.8 F°	ISO 75-2/B
زمان القای اکسایش	120 min	-	EN 728

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای مذاب	195 °C to 250	383.0 - 482.0 F°	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.