# TIPPLEN® R 1059 A

| | | | |
|---|---|---|---|
| **تولیدکننده** | MOL Petrochemicals .Co. Ltd | **دسته بندی** | PP Homopolymer |
| **فیلر** | - | **وضعیت** | موجود - آماده صادرات |

## توضیحات محصول

TIPPLEN R 1059 A یک پلی پروپیلن کوپلیمر تصادفی با خواص جریان بالا برای کاربردهای قالب گیری تزریقی برای دستگاه های قالب گیری تزریقی با سرعت بالا است. این گرید حاوی عامل هسته زا و آنتی استاتیک است و با افزودنی نوری ویژه ساخته شده است. این محصول شفافیت و براقیت عالی را نشان می دهد. TIPPLEN R 1059 A برای جایگزینی PS، PVC و PET مناسب است.
TIPPLEN R 1059 A برای قالب گیری تزریقی برای تولید لوازم خانگی، ظروف و بسته بندی های نازک برای لوازم آرایشی، بهداشتی، گیاهان، شیرینی ها، که در آن نفوذپذیری گاز بالاتر مشکلی ایجاد نمی کند، توصیه می شود. برای قالب گیری تزریقی ظروف غذای شفاف که می توان در مایکروویو استفاده کرد، قابل استفاده است. TIPPLEN R 1059 A برای تماس با مواد غذایی و برای ساخت اسباب بازی مناسب است. این محصول با مقررات تماس با مواد غذایی و ایمنی اسباب بازی مطابقت دارد.

## مشخصات فنی

### اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **افزودنی** | آنتی‌استاتیک | - | - |
| | عامل هسته‌زایی | - | - |
| | افزودنی نامشخص 2 | - | - |
| **ویژگی‌ها** | آنتی‌استاتیک | - | - |
| | چرخه قالب‌گیری سریع | - | - |
| | قابل قبول برای تماس با غذا | - | - |

## اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| | شفافیت بالا | - | - |
| | جریان بالا | - | - |
| | نفوذپذیری گاز بالا | - | - |
| | هسته‌ای | - | - |
| | اپتیکال‌ها | - | - |
| | کوپلیمر تصادفی | - | |
| | مواد قابل بازیافت | - | |
| **کاربردها** | ظروف | - | - |
| | بسته‌بندی آرایشی | - | - |
| | ظروف غذا | - | - |
| | بسته‌بندی غذا | - | - |
| | کالاهای خانگی | - | - |
| | بسته‌بندی دیواره نازک | - | - |
| | اسباب‌بازی‌ها | - | |
| **رتبه‌بندی‌های استاندارد** | EC 1907/2006 (REACH) | - | - |
| **روش فرآیند** | قالب‌گیری تزریقی | - | - |

## فیزیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)** | 85 g/10 min | - | ISO 1133 |
| **سختی Rockwell** | 87 | - | ISO 2039-2 |

## مکانیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **مدول کششی** | 1150 MPa | 166793.7 psi | ISO 527-2 |
| **تنش کششی** | 31.0 MPa | 4496.18 psi | ISO 527-2 |
| **کرنش کششی** | 12 % | - | ISO 527-2 |
| **مدول خمشی** | 1250 MPa | 181297.5 psi | ISO 178 |
| | | | ISO 180/1A |

## مکانیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **استحکام ضربه Izod شکاف‌دار** | 4.0 kJ/m² | 1.9 ft·lb/in² | |

## حرارتی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **دمای تغییر شکل حرارتی** | 89.0 C° | 192.2 F° | ISO 75-2/B |

## اطلاعات فرآیند

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **دمای فرآیند (ذوب)** | 185 to 230 °C | 365.0 - 446.0 F° | - |


**شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای**

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.**

**آدرس:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**مسئول تماس:** آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

**ایمیل:** sales@su-jiao.com

**وب‌سایت:** www.polymersdata.com

**همراه:** +86-134-2475-5533



این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.