TIPPLEN® R 359

تولیدکننده	MOL Petrochemicals .Co. Ltd	**دسته بندی**	PP Homopolymer
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

TIPPLEN R 359 یک پلی پروپیلن کوپلیمر تصادفی برای کاربردهای قالب گیری تزریقی است. این محصول با یک عامل هسته زا فرموله شده است. محصولات ساخته شده از این گرید شفافیت و براقیت بالایی را نشان می دهند. TIPPLEN R 359 برای جایگزینی PS، PVC و PET مناسب است. TIPPLEN R 359 برای قالب گیری تزریقی لوازم آشپزخانه خانگی، ظروف و بسته بندی های نازک برای لوازم آرایشی، بهداشتی، گیاهان و شیرینی ها، که در آن نفوذپذیری گاز بالاتر مشکلی ایجاد نمی کند، توصیه می شود. برای قالب گیری تزریقی ظروف غذای شفاف که می توان در مایکروویو استفاده کرد، قابل استفاده است. TIPPLEN R 359 برای تماس با مواد غذایی مناسب است. این محصول با مقررات تماس با مواد غذایی مطابقت دارد.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	عامل هسته‌زایی	-	-
ویژگی‌ها	قابل قبول برای تماس با غذا	-	-
	شفافیت بالا	-	-
	درخشش بالا	-	-
	هسته‌ای	-	-
	کوپلیمر تصادفی	-	-
	مواد قابل بازیافت	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
کاربردها	ظروف بسته‌بندی آرایشی ظروف غذا کالاهای خانگی بسته‌بندی دارویی بسته‌بندی دیواره نازک	- - - - - -	- - - - - -
شکل ظاهری	شفاف/شفاف	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	قالب‌گیری تزریقی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	12 g/10 min	-	ISO 1133
سختی Rockwell	81	-	ISO 2039-2

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول کششی	1100 MPa	159541.8 psi	ISO 527-2
تنش کششی	29.0 MPa	4206.1 psi	ISO 527-2
کرنش کششی	13 %	-	ISO 527-2
مدول خمشی	1100 MPa	159541.8 psi	ISO 178
استحکام ضربه Izod شکاف‌دار	6.0 kJ/m²	2.85 ft·lb/in²	ISO 180/A

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل حرارتی	80.0 C°	176.0 F°	ISO 75-2/B

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای فرآیند (ذوب)	185 to 230 °C	365.0 - 446.0 F°	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.