Addisil™ 8101

تولیدکننده	Momentive Performance Materials Inc.	**دسته بندی**	Silicone
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

چسب سیلیکونی Addisil 8101 یک درزگیر چسب سیلیکونی تک جزئی گرما پخت شونده است که بدون پرایمر به بسیاری از زیرلایه ها می چسبد و به سرعت در دماهای بالا پخت می شود. این محصول زمان کارکرد بسیار طولانی در دمای اتاق دارد و تا زمانی که در معرض دماهای بالا قرار نگیرد، به طور کامل پخت نمی شود. Addisil 8101 یک ماده تیکسوتروپیک خاکستری است ویژگی ها و مزایای کلیدی محصول تک جزئی - بدون نیاز به مخلوط کردن نگهداری در دمای اتاق پخت بسیار سریع در دمای بالا (در محدوده 110 درجه سانتیگراد تا 230 درجه سانتیگراد) چسبندگی بدون پرایمر به بسیاری از انواع زیرلایه ها (به عنوان مثال PA، PBT، رزین های فنلی، مس، نیکل، آلومینیوم، فولاد ضد زنگ، برنج، سرامیک و شیشه) عدم تشکیل محصولات جانبی پخت؛ انقباض خطی کم غیر خورنده برای فلزات و زیرلایه های حساس خواص دی الکتریک عالی عملکرد برجسته در محدوده دمایی گسترده دمای سرویس -50 درجه سانتیگراد تا 250 درجه سانتیگراد

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	چسبندگی	-	-
	پخت سریع	-	-
	چسبندگی خوب	-	-
	پخت حرارتی	-	-
	کاهش پایین	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	غیر خورنده تیکسوتروپیک	- -	
کاربردها	چسب‌ها چسب‌ها	- -	- -
شکل ظاهری	خاکستری	-	-

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
عمر قفسه‌ای (Shelf Life)	wk	-	-
چگالی	1.09 g/cm³	-	-
ویسکوزیته	160 to 650 Pa·s	-	-
زمان پخت	0.17 hr	-	-
سختی Shore	43	-	-
استحکام کششی	9.20 MPa	1334.35 psi	-
ازدیاد طول کششی در شکست	580 %	-	-
استحکام الکتریکی	27 kV/mm	-	DIN 53481
گذردهی نسبی	2.94	-	DIN 53483
مقاومت ویژه حجمی	2.1E+13 ohms·cm	-	DIN 53481
ضریب تلفات	1.8E-3	-	DIN 53483

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.