Addisil™ 2050 E

تولیدکننده	Momentive Performance Materials Inc.	**دسته بندی**	Rubber
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Addisil 20X0 E سری یک لاستیک حرارتی دو جزئی برای ساخت الاستومرها (HCE) با دامنه سختی بین 50 تا 80 Shore A برای کاربردهای صنعتی است. این سری بر اساس یک سیستم پلاتینیوم درمانی است که به‌ویژه برای کاربردهای اکستروژن با ارزش بالا که رعایت مقررات، شفافیت، عملکرد مکانیکی و/یا بهره‌وری مهم است، مناسب است. مثال‌های کاربردی شامل پروفیل‌های درب فر و لوله‌ها برای کاربردهای غذایی است. ویژگی‌ها و مزایای کلیدی: شفافیت خوب، بدون زرد شدن عملکرد مکانیکی خوب سطح خشک و غیرچسبنده بدون بو در حین پردازش و در کاربرد آن درمان سریع عمر مفید طولانی 6 ماه برای اجزای منفرد در صورت نگهداری مناسب عمر بسیار طولانی 2 تا 4 هفته برای اجزای مخلوط شده مناسب برای رعایت مقررات تماس با مواد غذایی FDA 21 CFR 177.2600 و توصیه‌های BfR بخش XV KTW: مقررات آب آلمان. یک نمونه نماینده آزمون را برای لوله‌ها، اتصالات، آب‌بندها و سیستم‌های ذخیره‌سازی (سرد و گرم) WRAS (BS 6920) گذرانده است. یک نمونه نماینده آزمون (سرد و گرم) W270: آزمون رشد میکروبی. یک نمونه نماینده آزمون را گذرانده است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	پخت سریع	-	-
	قابل قبول برای تماس با غذا	-	-
	پخت حرارتی	-	-
	کم تا هیچ بوی	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	شفافیت متوسط	-	-
	غیر چسبنده	-	-
کاربردها	کاربردهای صنعتی	-	-
	غیر خاص برای کاربردهای غذایی	-	-
	پروفایل‌ها	-	-
	لوله‌کشی	-	-
رتبه‌بندی‌های استاندارد	تماس غذایی BfR، درجه‌بندی نامشخص	-	-
	FDA 21 CFR 177.2600	-	-
	KTW رتبه‌بندی نامشخص	-	-
	WRAS درجه‌بندی نامشخص	-	-
شکل ظاهری	شفاف/شفاف	-	-
روش فرآیند	اکستروژن	-	-
	اکستروژن پروفایل	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	1.15 g/cm³	-	DIN 53479
سختی دورومتر	48	-	DIN 53505

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	10.0 MPa	1450.38 psi	DIN 53504
ازدیاد طول کششی	700 %	-	DIN 53504
استحکام پارگی	32.0 kN/m	-	ASTM D624
مانایی فشاری	25 %	-	DIN 53517

سایر			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
اجزای ترموست	نسبت مخلوط بر اساس وزن: 1.0 نسبت مخلوط بر اساس وزن: 1.0	- - -	- - -
زمان کاربری (Pot Life)	20000 min to 40000	-	-
عمر قفسه‌ای (Shelf Life)	26 wk	-	-
زمان پس‌پخت (Post Cure)	4.0 hr	-	-
ولکانیزاسیون	10.0 min	-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.