Addisil™ IND 2080 E

تولیدکننده	Momentive Performance Materials Inc.	**دسته بندی**	Rubber
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

سری Addisil IND 20X0 E یک لاستیک دو جزئی گرماپخت شونده برای ساخت الاستومرها (HCE) با محدوده سختی بین 50 و 80 Shore A برای کاربردهای صنعتی است. این سری بر پایه سیستم پخت پلاتینیوم است، که به ویژه برای کاربردهای اکستروژن با ارزش بالا که در آن انطباق با مقررات، شفافیت، عملکرد مکانیکی و/یا بهره وری مهم هستند، مناسب است. نمونه های کاربردی عبارتند از پروفیل های درب فر و لوله برای کاربردهای غذایی. ویژگی ها و مزایای کلیدی شفافیت خوب، بدون زرد شدن عملکرد مکانیکی خوب سطح خشک و غیر چسبنده بدون بو در طول پردازش و در کاربرد آن پخت سریع ماندگاری طولانی 6 ماه برای اجزای منفرد در صورت نگهداری مناسب عمر مفید بسیار طولانی 2 تا 4 هفته برای اجزای مخلوط شده مناسب برای انطباق با مقررات تماس با مواد غذایی FDA 21 CFR 177.2600 و توصیه های BfR بخش XV

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	پخت سریع	-	-
	قابل قبول برای تماس با غذا	-	-
	پخت حرارتی	-	-
	کم تا هیچ بوی	-	-
	شفافیت متوسط	-	-
	غیر چسبنده	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
کاربردها	کاربردهای صنعتی غیر خاص برای کاربردهای غذایی پروفایل‌ها لوله‌کشی	- - - -	- - - -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	تماس غذایی BfR، درجه‌بندی نامشخص FDA 21 CFR 177.2600	- -	- -
شکل ظاهری	شفاف/شفاف	-	-
روش فرآیند	اکستروژن اکستروژن پروفایل	- -	- -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	1.18 g/cm³	-	DIN 53479
سختی دورومتر	81	-	DIN 53505

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	10.0 MPa	1450.38 psi	DIN 53504
ازدیاد طول کششی	400 %	-	DIN 53504
استحکام پارگی	30.0 kN/m	-	ASTM D624
مانایی فشاری	20 %	-	DIN 53517

سایر			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
اجزای ترموست	نسبت مخلوط بر اساس وزن: 1.0 نسبت مخلوط بر اساس وزن: 1.0	- - -	- - -
زمان کاربری (Pot Life)	20000 min to 40000	-	-
عمر قفسه‌ای (Shelf Life)	26 wk	-	-
زمان پس‌پخت (Post Cure)	4.0 hr	-	-
ولکانیزاسیون	10.0 min	-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.