Tufel® II 94205

تولیدکننده	Momentive Performance Materials Inc.	**دسته بندی**	Silicone
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

ترکیبات لاستیک Tufel II 94305 الاستومرهای سیلیکونی با سختی 20 و 30 هستند که کم‌فرار، سریع‌پخت و برای قالب‌گیری استفاده می‌شوند. آنها می‌توانند به تنهایی یا به صورت ترکیب برای سختی‌های میانه استفاده شوند. کاربردها شامل قالب‌گیری‌های ساخته شده است که به زمان چرخه کوتاه، عمیق و قطعات با نیازهای استخراج کم نیاز دارند. ویژگی‌ها و مزایای کلیدی: پایه‌های LV زمان‌های پس از پخت را به حداقل می‌رسانند، سیستم پخت کاملاً بدون پراکسید، کاهش قابل توجه در زمان‌های چرخه قالب‌گیری، دمای قالب‌گیری پایین‌تر (150-166C) (300-330F)، عمر قفسه مخلوط عالی، پخت سطحی محکم، نیمه شفاف بدون گل‌دار شدن.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	پخت سریع	-	-
	چرخه قالب‌گیری سریع	-	-
	محتوای استخراج پایین	-	-
	غیر شکوفا	-	-
رتبه‌بندی‌های استاندارد	FDA 21 CFR 177.2600	-	-
	کلاس VI USP	-	-
شکل ظاهری	نیمه شفاف	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
سختی دورومتر	22	-	ASTM D2240

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی	0.400 MPa	58.02 psi	ASTM D412
استحکام کششی	8.30 MPa	1203.82 psi	ASTM D412
ازدیاد طول کششی	1000 %	-	ASTM D412
استحکام پارگی	22.0 kN/m	-	ASTM D624

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	1.07 g/cm³	-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.