Tufel® II 94406

تولیدکننده	Momentive Performance Materials Inc.	**دسته بندی**	Silicone
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

TUFEL II ترکیبات لاستیک سیلیکونی 94406، 94506، 94606، 94706 الاستومرهای سیلیکونی پخت شده با افزودنی سریع پخت و فرار کم با سختی 40-70 دورومتر برای اکستروژن و کلندرینگ هستند. آنها ممکن است به تنهایی یا مخلوط با دورومترهای میانی استفاده شوند. کاربردها شامل لوله های اکسترود شده، پروفیل ها و ورق های کلندر شده است. ویژگی ها و مزایای کلیدی پایه های LV به حداقل رساندن تخلخل و پخت پس از پخت سیستم پخت کاملاً بدون پراکسید پنجره پردازش گسترده نرخ خروجی بالا استحکام پارگی بالا پخت سطحی محکم شفافیت غیر شکوفه

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	پخت سریع مقاومت در برابر پارگی خوب غیر شکوفا	- - -	- - -
کاربردها	پروفایل‌ها ورق لوله‌کشی	- - -	- - -
شکل ظاهری	نیمه شفاف	-	-

روش فرآیند

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	چرخ دنده	-	-
	اکستروژن	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
سختی دورومتر	39	-	ASTM D2240

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی	1.00 MPa	145.04 psi	ASTM D412
استحکام کششی	9.00 MPa	1305.34 psi	ASTM D412
ازدیاد طول کششی	900 %	-	ASTM D412
استحکام پارگی	39.0 kN/m	-	ASTM D624

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	1.11 g/cm³	-	-
زمان پخت	0.17 hr	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.