Tufel® II 94506

تولیدکننده	Momentive Performance Materials Inc.	**دسته بندی**	Silicone
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

ترکیبات لاستیک سیلیکونی TUFEL II 94406، 94506، 94606، 94706 الاستومرهای سیلیکونی با سختی 40-70 و کم‌فرار و سریع‌پخت هستند که برای اکستروژن و تقویم‌کردن استفاده می‌شوند. آنها می‌توانند به تنهایی یا به صورت ترکیب برای سختی‌های میانه استفاده شوند. کاربردها شامل لوله‌های اکسترود شده، پروفیل‌ها و ورق‌های تقویم شده است. ویژگی‌ها و مزایای کلیدی: پایه‌های LV به حداقل رساندن تخلخل و پس از پخت، سیستم پخت کاملاً بدون پراکسید، پنجره پردازش وسیع، نرخ‌های خروجی بالا، استحکام پارگی بالا، پخت سطحی محکم، نیمه شفاف بدون گل‌دار شدن.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	پخت سریع مقاومت در برابر پارگی خوب غیر شکوفا	- - -	- - -
کاربردها	پروفایل‌ها ورق لوله‌کشی	- - -	- - -
شکل ظاهری	نیمه شفاف	-	-

روش فرآیند

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	چرخ دنده	-	-
	اکستروژن	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
سختی دورومتر	48	-	ASTM D2240

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی	1.30 MPa	188.55 psi	ASTM D412
استحکام کششی	9.20 MPa	1334.35 psi	ASTM D412
ازدیاد طول کششی	900 %	-	ASTM D412
استحکام پارگی	44.0 kN/m	-	ASTM D624

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	1.15 g/cm³	-	-
زمان پخت	0.17 hr	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.