Exelene® HDPE PE80

تولیدکننده	Montachem International, Inc.	**دسته بندی**	HDPE, HMW
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

کاربردها: لوله راه راه اکستروژن لوله غیرفشاری ویژگی ها: رزین Exelene HDPE PE80 الزامات بخش 177.1520، پاراگراف C، از فصل 21 با عنوان "پلیمرهای اولفین" از مجموعه مقررات فدرال FDA را برای استفاده با تماس مستقیم با مواد غذایی برآورده می کند.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	قابل قبول برای تماس با غذا چگالی بالا وزن مولکولی بالا	- - -	- - -
کاربردها	لوله موج‌دار کاربردهای خدمات غذایی غیر خاص برای کاربردهای غذایی لوله‌کشی	- - - -	- - - -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	FDA 21 CFR 177.1520(c)	-	-
روش فرآیند	اکستروژن لوله	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	0.947 g/cm³	-	ASTM D792
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	0.040 g/10 min 8.5 g/10 min	- - -	ASTM D1238 - -
مقاومت در برابر ترک‌خوردگی تنشی محیطی	500 hr	-	ASTM D1693A
ESCR	16.7 day	-	ASTM F2136

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	24.8 MPa	3596.94 psi	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	600 %	-	ASTM D638
استحکام ضربه کششی	242 kJ/m²	115.14 ft·lb/in²	ASTM D1822

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.