Exelene® LLDPE 1400

تولیدکننده	Montachem International, Inc.	**دسته بندی**	LLDPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Exelene® LLDPE 1400 یک محصول پلی اتیلن با چگالی پایین خطی است. این ماده می‌تواند از طریق فیلم دمشی یا اکستروژن فیلم پردازش شود و در آفریقا و خاورمیانه، آسیا و اقیانوسیه، اروپا، آمریکای لاتین یا آمریکای شمالی در دسترس است. کاربردهای Exelene® LLDPE 1400 شامل کیسه‌ها/لایه‌ها، افزودنی/مستربچ، فیلم و کاربردهای تماس با مواد غذایی است. ویژگی‌ها شامل: آنتی اکسیدان، بوتن هم‌مونومر، تماس با مواد غذایی قابل قبول.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	آنتی‌اکسیدان	-	-
ویژگی‌ها	آنتی‌اکسیدان بوتن هومومر قابل قبول برای تماس با غذا	- - -	- - -
کاربردها	کیسه‌ها مخلوط کردن فیلم کیسه‌های لباسشویی	- - - -	- - - -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	FDA 21 CFR 177.1520(c) 2.1	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
روش فرآیند	فیلم دمیده شده اکستروژن فیلم	- -	- -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	0.919 g/cm³	-	ASTM D792
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	0.95 g/10 min	-	ASTM D1238

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول سکانت		-	ASTM D882A
	193 MPa	27992.33 psi	-
	223 MPa	32343.47 psi	-
استحکام کششی		-	ASTM D882A
	9.38 MPa	1360.46 psi	-
	9.51 MPa	1379.31 psi	-
	31.7 MPa	4597.7 psi	-
	24.1 MPa	3495.42 psi	-
ازدیاد طول کششی		-	ASTM D882A
	540 %	-	-
	800 %	-	-
ضربه پرتاب وزنه (Dart Drop)	75 g	2.65 oz	ASTM D1709A
استحکام پارگی Elmendorf		-	ASTM D1922
	110 g	3.88 oz	-
	650 g	22.93 oz	-

حرارتی			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
دمای ذوب	121 °C	249.8 °F	DSC

نوری			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
کدورت (Opacity)	22 %	-	ASTM D1003

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.