Exelene® LLDPE 1601

تولیدکننده	Montachem International, Inc.	**دسته بندی**	LLDPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

کاربردها: کیسه‌ها برای بسته‌بندی مجدد مواد غذایی پودری یا غلات مانند برنج، حبوبات، نمک، شکر، آرد و غلات 1-10 کیلوگرم. کیسه‌ها برای بسته‌بندی مواد غذایی پودری و غلات مانند برنج، حبوبات، نمک و شکر. کیسه‌ها برای بسته‌بندی مواد پودری برای استفاده خانگی و صنعتی مانند مواد شوینده، شن و ماسه. ویژگی‌ها: رزین Exelene LLDPE 1601 الزامات بخش 177.1520، بند C، از فصل 21 با عنوان "پلیمرهای اولفین" از کد مقررات فدرال FDA را برای استفاده در تماس مستقیم با مواد غذایی برآورده می‌کند.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	ضد چسبندگی	-	-
	آنتی‌اکسیدان	-	-
	لغزش	-	-
ویژگی‌ها	آنتی بلاکینگ	-	-
	آنتی‌اکسیدان	-	-
	قابل قبول برای تماس با غذا	-	-
	چگالی پایین	-	-
	لغزش	-	-
کاربردها			-
			-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	کیسه‌ها بسته‌بندی غذا کاربردهای خدمات غذایی غیر خاص برای کاربردهای غذایی بسته‌بندی	- - - - -	- - -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	FDA 21 CFR 177.1520(c)	-	-
روش فرآیند	فیلم دمیده شده اکستروژن فیلم	- -	- -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	0.917 g/cm³	-	ASTM D792
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	0.95 g/10 min	-	ASTM D1238

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام خمشی		-	ASTM D882
	248 MPa	35969.42 psi	-
	207 MPa	30022.87 psi	-
ضخامت فیلم - تست شده	25 µm	0.9843 mil	-
استحکام کششی		-	ASTM D882A
	32.8 MPa	4757.25 psi	-
	24.0 MPa	3480.91 psi	-
ازدیاد طول کششی		-	ASTM D882A
	520 %	-	-
	780 %	-	-
ضربه پرتاب وزنه (Dart Drop)	160 g	5.64 oz	ASTM D1709A
استحکام پارگی Elmendorf			

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
		-	ASTM D1922
	g 400	oz 14.11	-
	g 630	oz 22.22	-

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای ذوب	C° 124	F° 255.2	DSC

نوری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
کدورت (Haze)	% 21	-	ASTM D1003

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.