Exelene® LLDPE 2401

تولیدکننده	Montachem International, Inc.	**دسته بندی**	LLDPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Exelene® LLDPE 2401 یک محصول پلی اتیلن با چگالی پایین خطی است. این ماده می‌تواند از طریق فیلم دمشی، ریخته‌گری یا اکستروژن فیلم پردازش شود و در آفریقا و خاورمیانه، آسیا و اقیانوسیه، اروپا، آمریکای لاتین یا آمریکای شمالی در دسترس است. کاربردهای Exelene® LLDPE 2401 شامل کیسه‌ها/لایه‌ها، افزودنی/مستربچ، فیلم و کاربردهای تماس با مواد غذایی است. ویژگی‌ها شامل: آنتی بلاک، آنتی اکسیدان، بوتن هم‌مونومر، تماس با مواد غذایی قابل قبول، لغزش.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	ضد چسبندگی	-	-
	آنتی‌اکسیدان	-	-
	لغزش	-	-
ویژگی‌ها	آنتی بلاکینگ	-	-
	آنتی‌اکسیدان	-	-
	بوتن هومومر	-	-
	قابل قبول برای تماس با غذا	-	-
	لغزش	-	-
کاربردها	کیسه‌ها	-	-
	مخلوط کردن	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	فیلم	-	-
	کیسه‌های لباسشویی	-	-
	لایه‌ها	-	
رتبه‌بندی‌های استاندارد	FDA 21 CFR 177.1520(c) 2.1	-	-
روش فرآیند	فیلم دمیده شده	-	-
	ریخته‌گری	-	-
	اکستروژن فیلم	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	0.919 g/cm³	-	ASTM D792
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	2.3 g/10 min	-	ASTM D1238

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول سکانت		-	ASTM D882A
	177 MPa	25671.73 psi	-
	196 MPa	28427.45 psi	-
استحکام کششی		-	ASTM D882A
	8.48 MPa	1229.92 psi	-
	8.62 MPa	1250.23 psi	-
	26.9 MPa	3901.52 psi	-
	18.6 MPa	2697.71 psi	-
ازدیاد طول کششی		-	ASTM D882A
	600 %	-	-
	800 %	-	-
ضربه پرتاب وزنه (Dart Drop)	65 g	2.29 oz	ASTM D1709A
استحکام پارگی Elmendorf			ASTM D1922
			-
			-

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
		-	
	110 g	3.88 oz	
	570 g	20.1 oz	

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای ذوب	123 C°	253.4 F°	DSC

نوری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
کدورت (Opacity)	35 %	-	ASTM D1003

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.