Exelene® LLDPE 2601

تولیدکننده	Montachem International, Inc.	**دسته بندی**	LLDPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

کاربردها: فیلم دمشی، بسته‌بندی خرده‌فروشی و مواد غذایی و سایر کاربردهای صنعتی. ماده ایده‌آل برای ترکیب با LDPE، فیلم‌های نازک و همچنین کاربردهای فیلم چند لایه. ویژگی‌ها: رزین Exelene LLDPE 2601 الزامات بخش 177.1520، بند C، از فصل 21 با عنوان "پلیمرهای اولفین" از کد مقررات فدرال FDA را برای استفاده در تماس مستقیم با مواد غذایی برآورده می‌کند.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	ضد چسبندگی	-	-
	آنتی‌اکسیدان	-	-
	کمک‌پردازش	-	-
	لغزش	-	-
ویژگی‌ها	آنتی بلاکینگ	-	-
	آنتی‌اکسیدان	-	-
	قابل قبول برای تماس با غذا	-	-
	قابلیت پردازش خوب	-	-
	چگالی پایین	-	-
	لغزش	-	-
کاربردها			-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	بسته‌بندی غذا کاربردهای خدمات غذایی کاربردهای صنعتی فیلم چندلایه غیر خاص برای کاربردهای غذایی	- - - - -	- - -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	FDA 21 CFR 177.1520(c)	-	-
روش فرآیند	فیلم دمیده شده اکستروژن فیلم	- -	- -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	0.917 g/cm³	-	ASTM D792
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	2.0 g/10 min	-	ASTM D1238

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ضخامت فیلم - تست شده	38 µm	1.5 mil	-
استحکام کششی		-	ASTM D882A
	41.4 MPa	6004.57 psi	-
	34.5 MPa	5003.81 psi	-
ازدیاد طول کششی		-	ASTM D882A
	500 %	-	-
	800 %	-	-
ضربه پرتاب وزنه (Dart Drop)	100 g	3.53 oz	ASTM D1709A
استحکام پارگی Elmendorf		-	ASTM D1922
	290 g	10.23 oz	-
	550 g	19.4 oz	-

نوری			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
کدورت (Haze)	% 7.0	-	ASTM D1003

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.