Exelene® LLDPE 1901

تولیدکننده	Montachem International, Inc.	**دسته بندی**	mLLDPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

کاربردها: فیلم‌های بسته‌بندی، فیلم‌های کشاورزی، بسته‌بندی عمومی، فیلم دمشی، کیسه‌های نان، کیسه‌های زباله، لایه‌های سطل زباله، بسته‌بندی چند لایه. ویژگی‌ها: رزین Exelene LLDPE 1901 الزامات بخش 177.1520، بند C، از فصل 21 با عنوان "پلیمرهای اولفین" از کد مقررات فدرال FDA را برای استفاده در تماس مستقیم با مواد غذایی برآورده می‌کند.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	ضد چسبندگی	-	-
	تثبیت کننده حرارتی	-	-
	کمک‌پردازش	-	-
	لغزش	-	-
ویژگی‌ها	آنتی بلاکینگ	-	-
	قابل قبول برای تماس با غذا	-	-
	قابلیت پردازش خوب	-	-
	پایداری حرارتی خوب	-	-
	چگالی پایین	-	-
	لغزش	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
کاربردها	کاربردهای کشاورزی بسته‌بندی غذا کاربردهای خدمات غذایی غیر خاص برای کاربردهای غذایی بسته‌بندی	- - - - -	- - - - -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	FDA 21 CFR 177.1520(c)	-	-
روش فرآیند	فیلم دمیده شده اکستروژن فیلم	- -	- -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	0.917 g/cm³	-	ASTM D792
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	1.0 g/10 min	-	ASTM D1238

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام خمشی		-	ASTM D882
	179 MPa	25961.8 psi	-
	172 MPa	24946.54 psi	-
استحکام کششی		-	-
	8.76 MPa	1270.53 psi	ASTM D882
	8.41 MPa	1219.77 psi	ASTM D882
	45.3 MPa	6570.22 psi	ASTM D882A
	31.8 MPa	4612.21 psi	ASTM D882A
ازدیاد طول کششی		-	ASTM D882A
	470 %	-	-
	550 %	-	-
ضربه پرتاب وزنه (Dart Drop)	580 g	20.46 oz	ASTM D1709A

حرارتی			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
دمای ذوب	C° 119	F° 246.2	DSC

نوری			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
براقیت	42	-	ASTM D2457

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.