Exelene® PP C0600

تولیدکننده	Montachem International, Inc.	**دسته بندی**	PP Homopolymer
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

کاربردها: درپوش‌های بطری‌های نوشابه قالب‌گیری شده. ویژگی‌ها: رزین Exelene PP C0600 الزامات بخش 177.1520، بند C، از فصل 21 با عنوان "پلیمرهای اولفینی" از کد مقررات فدرال FDA را برای استفاده با تماس مستقیم با غذا برآورده می‌کند.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	آنتی‌اکسیدان آنتی‌استاتیک لغزش	- - -	- - -
ویژگی‌ها	آنتی‌اکسیدان آنتی‌استاتیک کوپلیمر ضربه‌ای لغزش	- - - -	- - - -
کاربردها	پوشش کاربردهای خدمات غذایی غیر خاص برای کاربردهای غذایی	- - -	- - -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	FDA 21 CFR 177.1520(c)	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
روش فرآیند	قالب‌گیری تزریقی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	0.898 g/cm³	-	ASTM D792
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	6.0 g/10 min	-	ASTM D1238
سختی Rockwell	93	-	ASTM D785

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	30.3 MPa	4394.65 psi	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	6.3 %	-	ASTM D638
مدول خمشی	1650 MPa	239312.7 psi	ASTM D790B
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار	160 J/m	3.0 ft·lb/in	ASTM D256A

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار	108 C°	226.4 F°	ASTM D648

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.