Exelene® PP C2004

تولیدکننده	Montachem International, Inc.	**دسته بندی**	PP Homopolymer
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

کاربردها: مبلمان باغی، ظروف رنگ، اسباب‌بازی‌ها، کاربردهای خودرویی، درپوش‌ها، بسته‌ها.
ویژگی‌ها: رزین Exelene PP C2004 الزامات بخش 177.1520، بند C، از فصل 21 با عنوان "پلیمرهای اولفینی" از کد مقررات فدرال FDA را برای استفاده با تماس مستقیم با غذا برآورده می‌کند.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	آنتی‌اکسیدان	-	-
	آنتی‌استاتیک	-	-
	عامل هسته‌زایی	-	-
ویژگی‌ها	آنتی‌اکسیدان	-	-
	آنتی‌استاتیک	-	-
	کوپلیمر ضربه‌ای	-	-
	هسته‌ای	-	-
کاربردها	کاربردهای خودرویی	-	-
	پوشش	-	-
	کاربردهای خدمات غذایی	-	-
	مبلمان	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	غیر خاص برای کاربردهای غذایی مبلمان فضای باز اسباب‌بازی‌ها	- - -	- -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	FDA 21 CFR 177.1520(c)	-	-
روش فرآیند	قالب‌گیری تزریقی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	0.898 g/cm³	-	ASTM D792
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	20 g/10 min	-	ASTM D1238

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	21.4 MPa	3103.81 psi	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	7.0 %	-	ASTM D638
مدول خمشی	896 MPa	129954.05 psi	ASTM D790B
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار	80 J/m	1.5 ft·lb/in	ASTM D256A

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار	86.0 C°	186.8 F°	ASTM D648
دمای نرم‌شوندگی Vicat	143 C°	289.4 F°	ASTM D1525

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.