Exelene® PP R0200

تولیدکننده	Montachem International, Inc.	**دسته بندی**	PP Homopolymer
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Exelene® PP R0200 یک محصول کوپلیمر تصادفی پلی‌پروپیلن (PP Random Copolymer) است. این محصول می‌تواند از طریق هم‌اکستروژن، اکستروژن دمشی یا ترموفرمینگ پردازش شود و در آفریقا و خاورمیانه، آسیا و اقیانوسیه، اروپا، آمریکای لاتین یا آمریکای شمالی موجود است.
کاربردهای Exelene® PP R0200 شامل بطری‌ها، ظروف، کاربردهای تماس با غذا، لوازم آشپزخانه و پزشکی/بهداشتی است. ویژگی‌ها شامل: آنتی‌اکسیدان، شفافیت، کوپلیمر، قابل قبول برای تماس با غذا.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	آنتی‌اکسیدان	-	-
ویژگی‌ها	آنتی‌اکسیدان	-	-
	چاپ پذیری عالی	-	-
	قابل قبول برای تماس با غذا	-	-
	شفافیت بالا	-	-
	کوپلیمر تصادفی	-	-
کاربردها	بطری‌ها	-	-
	فنجان‌ها	-	-
	ظروف غذا	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	بطری‌های آبمیوه بسته‌بندی پزشکی بسته‌بندی	- - -	- -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	FDA 21 CFR 177.1520(c) 2.1	-	-
روش فرآیند	هم‌اکستروژن فرآیند قالب‌گیری دمشی اکستروژن ترموفرمینگ	- - -	- - -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	0.900 g/cm³	-	ASTM D792
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	2.0 g/10 min	-	ASTM D1238
سختی Rockwell	83	-	ASTM D785

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	31.0 MPa	4496.18 psi	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	12 %	-	ASTM D638
مدول خمشی	1170 MPa	169694.46 psi	ASTM D790B
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار	64 J/m	1.2 ft·lb/in	ASTM D256A

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار	98.0 C°	208.4 F°	ASTM D648

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.